

NOTICE PRODUIT

SikaControl®-800 Parement

ADDITIF LIQUIDE POUR BÉTON À HAUTE QUALITÉ DE PAREMENT

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaControl®-800 Parement est un additif liquide pour béton et mortier réduisant le bullage de surface. Il est destiné aux éléments requérant une haute qualité de parement.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaControl®-800 Parement convient pour la fabrication de béton apparent de haute qualité de parement.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Chasse les pores d'air qui se forment durant le processus de fabrication du béton.
- Réduit au minimum l'air occlus du béton.
- Supprime le bullage de surface lors de la mise en oeuvre du béton.
- Utilisable sur tous types de béton mais son efficacité est optimale sur les bétons de consistance fluide et les bétons autoplaçants.
- Peut être combiné avec des fibres.
- Peut être utilisé dans les bétons colorés.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidon de 20 L ▪ Fût de 200 L ▪ CP de 900 kg
Aspect / Couleur	Liquide ambré
Durée de Conservation	Délai de conservation en emballage intact : 24 mois.
Conditions de Stockage	À l'abri du gel et de l'ensoleillement direct, entre + 5 et + 30 °C. SikaControl®-800 Parement peut geler, mais une fois dégelé lentement et réhomogénéisé, il retrouve ses qualités d'origine après un malaxage intensif.
Densité	0,93 ± 0,05 kg/L
Extrait Sec	0 %
Teneur Totale en Ions Chlorure	≤ 0,1%
Équivalent Oxyde de Sodium	≤ 1,0%

INFORMATIONS TECHNIQUES

Instructions pour le Bétonnage	<p>La qualité d'un parement en béton dépend aussi de la composition du béton, du type de coffrage et de l'agent de décoffrage.</p> <p>Bien qu'utilisable sur tous types de béton, la performance de SikaControl®-800 Parement est optimale dans les bétons fluides et autoplaçants.</p>
---------------------------------------	---

Temps de Malaxage du Béton

SikaControl®-800 Parement est ajouté à l'eau de gâchage ou introduit en même temps que l'eau de gâchage dans le malaxeur. Pour produire un effet optimal de réduction du bullage, un temps de malaxage humide de 90 secondes est recommandé.

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage	Plage d'utilisation recommandée : 0,2 à 1 % du ciment selon les performances recherchées.
Restrictions	SikaControl®-800 Parement est incompatible avec les entraîneurs d'air.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
SikaControl®-800 Parement
Juin 2020, Version 01.03
021404081000000034

SikaControl-800Parement-fr-FR-(06-2020)-1-3.pdf