

Sika EpoxyFloor ESli 4

REVETEMENT DE SOL EPOXYDIQUE COLORE SEMI-LISSE 4 mm

Le revêtement sélectionné est un système de sol coulé de 4 mm d'épaisseur, à base de résines époxydiques sans solvant, finition semi lisse, colorée.

Ce système bénéficie des homologations et caractéristiques suivantes :

Avis Technique avec classement UPEC U4, P4, E2/3, C2 (usage piétonnier)

Avis Technique avec classement UPEC U4, P4S, E2/3, C2 (usage en cuisines collectives)

Classement Performanciel CSTB : P/M 2.3.2.4 P/C 3.3.3.3.3.3.3.3

Adhérence sur support humide selon norme NF EN 13 578

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 13 813

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 1504-2

Usine de Production certifiée ISO 9001 et ISO 14001

Réaction au feu Bfl-S1 selon norme EN 13501-1

Ambiance alimentaire - Laboratoire ISEGA

Essai de résistance à la glissance INRS - $\mu d > 0,30$, CSTB : PC10 (XP P 05-010) et CSTB : R 10 (DIN 51130)

Emission Air Intérieur - Classement A+

Le système est constitué des couches suivantes :

Une ou plusieurs couches de primaire époxydique sans solvant SIKAFLOOR 161 à raison de 0,5 Kg/m² par couche, selon les caractéristiques et localisation du support.

Une couche de masse colorée d'environ 2 mm SIKAFLOOR 263 SL chargé jusqu'à 1/1 avec du SikaQuartz, à raison de 3,7 kg/m².

Un saupoudrage à refus de sable coloré SIKA QUARTZ à raison de 4 à 5 kg/m²

Une couche de fermeture SIKAFLOOR® 264 à raison de 0,7 kg/m² par couche

La mise en œuvre doit être réalisée par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de travaux.

Éléments complémentaires :

- Plinthes en résine « SikaPlinthe »
- Enduit époxydique Sikafloor®-280 Coving Mortar F
- Système de joint « SikaFloor Joint »
- Différents types de finition mate, brillante

SIKA FRANCE S.A.S.

Au capital de 318 018 200 € - RCS Bobigny 572232411 – APE 2059Z

Siège social : 84 rue Edouard Vaillant – 93350 LE BOURGET –

Tél.: +33 1 49 92 80 00 – Fax: +33 1 49 92 85 88 - www.sika.fr

PAGES 2/2
DATE Erreur ! Source du renvoi introuvable.

- Protocole d'entretien