

## NOTICE PRODUIT

# Sikafloor® Spécial Balcons

## REVÊTEMENT ACRYLIQUE IMPERMÉABLE POUR BALCONS

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikafloor® Spécial Balcons est une résine colorée, acrylique, prête à l'emploi.  
Couleurs : gris, beige.

### DOMAINES D'APPLICATION

Le Sikafloor® Spécial Balcons permet de réaliser des revêtements extérieurs de protection et de décoration pour les balcons, loggias, escaliers, terrasses sur vide sanitaire.

Le produit n'est pas destiné à un usage en intérieur.

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Simplicité de mise en œuvre,
- Revêtement souple et imperméable,
- Bonne tenue aux U.V.,
- Bonne adhérence sur béton et mortier de ciment,
- Bonne adhérence sur carrelage,
- Accessible aux piétons,
- Remise en service rapide.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Résine acrylique
Conditionnement	Seau de 5 kg
Durée de Conservation	12 mois à compter de la date de production
Conditions de Stockage	Stocker à l'abri de l'humidité entre + 5°C et + 30°C.
Couleur	Gris (proche RAL 7038)
Densité	1,3 kg/l
Viscosité	~ 8500 mPa.s (à +23°C) (Brookfield-selon méthode 513)
Dureté Shore A	55
Résistance à l'Abrasion	0,160 g (Taber - ISO 5470-1 /H22 / 1000 tours) Perte de masse
Allongement à la Rupture	~ 200 % (à 7 jours - +23°C / 50 h.r.) (DIN 53504)
Adhérence par Traction directe	> 2 MPa (béton, mortier et carrelage)

### INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Systemes	Produit complémentaire : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sikagard® Protection Sol MAT (~ 15 ml/m<sup>2</sup>), en couche complémentaire de protection.</li></ul>
----------	--

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

<b>Proportions du Mélange</b>	Produit prêt à l'emploi.
<b>Consommation</b>	La consommation dépend de la porosité et des irrégularités du support. En général : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 200 g/m<sup>2</sup> dilué avec 10% d'eau en poids pour la couche d'imprégnation,</li><li>▪ 200 à 300 g /m<sup>2</sup> pour les 2 autres couches.</li></ul> Rendement : un seau de 5 kg pour 6 m <sup>2</sup> environ.
<b>Température de l'Air Ambiant</b>	+ 10°C min / + 30°C max.
<b>Humidité relative de l'Air</b>	70 % max.
<b>Point de Rosée</b>	Attention aux phénomènes de condensation qui se produisent lorsqu'un support se trouve en contact avec de l'air humide ayant une température plus élevée que lui (point de rosée). Se référer au diagramme de Mollier.
<b>Température du Support</b>	+ 10°C min / + 30°C max.
<b>Délai d'attente / Recouvrement</b>	De 2 à 3 heures en fonction de la température, de l'humidité ambiante et de la porosité du support.

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## LIMITATIONS

Ne pas appliquer par temps de pluie, de gel ou sous trop forte chaleur.  
Ne pas appliquer sur des surfaces humides où en présence d'eau stagnante (flaches).  
Les tâches de rouille et les traces générées par des pots de fleurs peuvent laisser des traces difficiles à éliminer.  
Sikafloor® Spécial Balcons ne peut pas être considéré comme un revêtement présentant des performances "anti-glissance". Il conviendra de s'assurer de son usage en fonction de sa destination.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et sur le site [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE

- Rouleaux à poils moyens
- Pinceaux

### QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Le support doit être sain, propre, sec, cohésif et débarrassé des parties non adhérentes. Il sera notamment exempt de traces d'huile, de graisse, de laitance et d'anciens revêtements.

Les anciens carrelages doivent être nettoyés à l'aide de chiffons secs.

Age des supports :

- Bétons 28 jours
- Mortiers 7 jours

### MÉLANGE

Ouvrir le seau. Mélanger Sikafloor® Spécial Balcons légèrement jusqu'à obtenir une couleur uniforme. Il est possible de diluer à l'eau (max. 10% en poids) Sikafloor® Spécial Balcons quand il est utilisé en primaire. Dans le cas de la réutilisation d'un seau ayant déjà été ouvert, il est possible qu'une peau se soit formée en surface. L'éliminer avant de réhomogénéiser le produit.

### APPLICATION

Le produit s'applique en 3 couches au rouleau à poils moyens ou au pinceau. Bien faire pénétrer la première couche dans le support. Cette couche, dite couche d'imprégnation, peut être diluée à l'eau (10% en poids maxi) selon la porosité du support.

Délais d'attente entre couche de 2 à 3 heures à +20°C et selon la porosité du support.

Suivant l'aspect de surface recherché, une quatrième couche peut être nécessaire, en particulier dans le cas de supports très poreux ou irréguliers.

### NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyage des outils à l'eau.

## MAINTENANCE

### NETTOYAGE

Nettoyage à l'eau claire du revêtement durci sans utilisation de produits détergents.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
www.sika.fr

**Sika Automotive France SAS**  
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Équerre,  
CS40444 Saint Ouen l'Aumône  
95005 Cergy Cedex · France  
Tél.: 01 34 40 34 60  
www.sika.fr

SikafloorSpecialBalcons-fr-FR-(11-2023)-1-2.pdf

**Notice Produit**  
Sikafloor® Spécial Balcons  
Novembre 2023, Version 01.02  
020813020010000042