

NOTICE PRODUIT

SikaColle® BBQ

Colle pour assemblage des BARBECUE et MOBILIER DE JARDIN préfabriqués

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaColle® BBQ pour Barbecue et Mobilier de jardin est une colle acrylique en phase aqueuse prête à l'emploi pour éléments préfabriqués.

DOMAINES D'APPLICATION

Collage d'éléments préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Adaptée au collage en extérieur.
- Très bonne adhérence sur la plupart des supports : béton, mortier, pierre, brique, grès, faïence, pierre reconstituée, terre cuite, pâte de verre et fibre-ciment. Au moins un des supports doit être poreux (autres supports : nous consulter).
- Facile à appliquer.
- Faible retrait.
- Prise rapide.
- Sans solvant.
- Utilisable même sur supports légèrement humides.
- Bonne résistance à l'humidité et à la chaleur après durcissement.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Dispersion aqueuse à base de résines synthétiques + charges.
Conditionnement	▪ Sachet de 1kg ▪ Cartouche de 540 g
Couleur	▪ Beige clair ▪ Peut être colorée à l'aide de colorants minéraux, par exemple avec SIKACOLOR PATE.
Durée de Conservation	24 mois
Conditions de Stockage	A l'abri du gel dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine non entamé.
Densité	environ 1,8

Consommation	▪ Sachet de 1kg : pour environ 12 à 13 mètres linéaires de collage. ▪ Cartouche de 540 g : pour environ 6 à 7 mètres linéaires de collage.
Épaisseur de la Couche	Épaisseur du joint de colle : Permet de combler un jeu entre éléments à coller de 1 à 8 mm.
Température de l'Air Ambiant	+ 5°C minimum à + 35°C maximum
Température du Support	+ 5°C minimum à + 30°C maximum
Temps ouvert / Durée pratique d'utilisation (DPU)	▪ 30 minutes environ à + 20 °C et 50 % HR ▪ Il est plus long à basse température et plus court à haute température.
Vitesse de Durcissement	▪ Assembler les éléments dans les 30 minutes maximum après application. ▪ Il est possible d'ajuster les éléments sans les décoller dans l'heure qui suit le début de l'application.
Délai d'attente / Recouvrement	▪ Remise en service à + 20 °C : 48 heures environ. ▪ Résistance à la pluie : 8 heures environ.
Produit Appliqué Prêt à l'Emploi	SikaColle® BBQ est livrée prête à l'emploi.

QUALITÉ DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, exempts de poussière, laitance et de trace d'huile. Brosser énergiquement et nettoyer si nécessaire.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

Appliquer la colle sur le 1er élément préfabriqué à assembler:

- **sachet de 1kg :**

- La colle s'applique directement à partir de l'emballage d'origine.
- Couper un des angles supérieurs du sachet sur environ 1cm pour s'en servir comme poche de joint.
- Presser doucement à la main pour extruder la colle en cordons de 1 cm environ de diamètre.

- **cartouche de 540 g :**

- Couper le nez de la cartouche.
- Visser la canule biseautée.
- Appliquer la colle en cordon triangulaire d'environ 1cm de côté. Le pistolet doit être maintenu perpendiculairement au support tout en reculant.

Appliquer ensuite le 2ème élément à assembler en comprimant les joints de colle, nettoyer rapidement les bavures si nécessaire.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après usage. La colle durcie ne peut s'enlever que mécaniquement.

LIMITATIONS

- Éviter l'application en plein soleil, forte pluie et/ou par grand vent.
- N'appliquer que sur des supports sains et bien préparés.
- Ne pas rajouter d'eau lors de la finition de surface car cela peut entraîner des décolorations et des fissures.
- Protéger du gel et de la pluie la colle fraîchement appliquée.
- Résiste temporairement à l'immersion complète.
- Ne pas utiliser côté foyer : pas de joints en contact avec la flamme.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni

aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
SikaColle® BBQ
Mars 2018, Version 01.01
020204030010000028

SikaColleBBQ-fr-FR-(03-2018)-1-1.pdf

