

NOTICE PRODUIT

Sika® Separol®-30 D Minérale Neuve

AGENT DE DEMOULAGE DIFFERE - MINERAL NEUF

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Separol®-30 D Minérale Neuve est une huile de décoffrage minérale neuve prête à l'emploi.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Separol®-30 D Minérale Neuve est utilisée comme agent de démoulage différé :

- Sur support métallique, bois bakérisé ou peint, polyuréthane, ABS, polyester
- Sans étuvage ou avec étuvage sévère (jusqu'à 70°C)
- Sur planches en usine de préfabrication.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Pour démoulage différé
- Utilisable lorsque les températures ambiantes et/ou du support sont extrêmes (inférieures à 0°C et jusqu'à 70°C)
- Prolonge la durée d'utilisation des banches et des planches en usine de préfabrication
- Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur les surfaces traitées
- Permet l'application ultérieure d'enduits ou de peintures (la réception du support est de la responsabilité de l'applicateur).

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		🔴
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🟡🟡🟡
	COV	🟡
	BIODÉGRADABILITÉ	🟡
 Critère favorable  Critère défavorable		

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidons de 20 litres ▪ Fût de 210 litres ▪ Conteneur perdu de 1000 litres ▪ Vrac
Aspect / Couleur	Brun clair
Durée de Conservation	Dans son emballage d'origine intact, elle se conserve 3 ans.
Conditions de Stockage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A stocker entre -15 et +35°C ▪ Se conformer à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com ou www.sika.fr

Densité	Environ 0,84 à 20°C
Consommation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coffrage métallique ou contreplaqué type CTBX : 50 à 80 m²/l ▪ Coffrage plus absorbant : 25 à 35 m²/l
MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brosse ▪ Rouleau ▪ Pulvérisateur ou installation pneumatique à poste fixe, pression minimale de 3 bars requise pour obtenir un taux de recouvrement optimal

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Synad, Classement des agents de démoulage, 2019.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Sika® Separol®-30 D Minérale Neuve s'emploie pure. Pulvériser ou badigeonner uniformément une pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs qui doivent être éliminés à l'aide d'une raclette ou d'un chiffon.

Pour application sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, il est préconisé de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application.

Pour le matériel souillé par la laitance, un nettoyage avec le produit Isodecap est souhaitable avant application de Sika® Separol®-30 D Minérale Neuve.

IMPORTANT

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions

d'application du produit sont satisfaisants.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
Sika® Separol®-30 D Minérale Neuve
Novembre 2020, Version 01.01
021405021000000342

SikaSeparol-30DMinraleNeuve-fr-FR-(11-2020)-1-1.pdf