

NOTICE PRODUIT

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

Tapis à amortissement acoustique pour le système Sika®-ComfortFloor® Pro.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Sikafloor®-Comfort Regupol 6015 H est un tapis à amortissement acoustique, préfabriqué en associant des granulats de caoutchouc et un liant polyuréthane.

DOMAINES D'APPLICATION

- Tapis à amortissement acoustique durable et de très haute qualité
- Particulièrement adapté pour les hôpitaux, cliniques, lycées, collèges, écoles, crèches, locaux de vente, musées, salles d'exposition, etc.
- Pour usage intérieur

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Conditionnement	1 rouleau de 15 m ²
	Largeur	1,5 mètre
	Longueur	10 mètres
	Poids du rouleau	40,5 kg
Durée de Conservation	5 ans à compter de la date de production.	
Conditions de Stockage	Les rouleaux doivent être stockés dans l'emballage d'origine, en position horizontale et protégés contre les détériorations et l'humidité.	
Aspect / Couleur	Noir	

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Systèmes	Système Sika®-ComfortFloor® Pro :	
	Colle	1 x Sikafloor®- Comfort Adhesive
	Tapis caoutchouc	1 x Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H
	Bouche pore	1 x Sikafloor®- Comfort Porefiller
	Couche de masse	1 x Sikafloor®- 330
	Finition	1-2 x Sikafloor®-305 W

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant	+10 °C min. / +30 °C max.
Humidité relative de l'Air	L'humidité relative doit être inférieure à 80%.
Température du Support	+10 °C min. / +30 °C max.
Humidité du Support	< 3 % en poids Il ne doit pas y avoir de remontée d'humidité selon la norme ASTM D 4263 (test du polyane).

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

La mise en oeuvre de ces produits est strictement réservée à des applicateurs professionnels.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Délai de recouvrement

Avant application du Sikafloor®- Porefiller sur le Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H

Température	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Mini	12 heures	4 heures	3 heures

Ces données ne sont qu'indicatives car les temps de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relative notamment).

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex · France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

APPLICATION

Dérouler le Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H sur le Sikafloor®- Comfort Adhesive encore frais et passer le rouleau à maroufler (poids environ 50 Kg). Pour plus de détail, se reporter à la notice technique du Sikafloor®- Comfort Adhesive.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikafloorComfortRegupol-6015H-fr-FR-(06-2023)-1-4.pdf

Notice Produit
Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
Juin 2023, Version 01.04
020816140030000016