

## NOTICE PRODUIT

# SikaScreed® HardTop-70

Mortier pour chape et de réparation, de haute résistance et à durcissement rapide pour usage en intérieur ou extérieur.



## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**SikaScreed® HardTop-70** est un mortier monocomposant pour la réalisation de chape de 10 à 200 mm d'épaisseur, ou pour des réparations en sol industriel. Il peut être utilisé comme couche d'usure ou être recouvert rapidement d'une couche de finition, pour un usage en intérieur ou en extérieur.

## DOMAINES D'APPLICATION

SikaScreed® HardTop-70 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

- Réparations de petites surfaces de sols industriels soumises à de fortes sollicitations, avec possibilité d'utilisation rapide.
- Égalisation de petites surfaces en extérieur exposées aux intempéries comme les terrasses, allées couvertes, dalles en béton, ... etc.
- Chape adhérente, désolidarisée ou flottante, utilisée comme couche d'usure ou revêtue.

Note : en extérieur, seule la pose adhérente est autorisée.

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Monocomposant
- Utilisable en revêtement monocouche et en forme de pente
- Haute résistance mécanique et à l'abrasion
- Chape à prise rapide et mortier de réparation ( $\geq 45 \text{ N/mm}^2$  à 24 heures)
- Couche d'usure circulaire
- Recouvrable avec les résines époxydiques, polyuréthane ou hybrides de la gamme **Sikafloor®** après 18 heures
- Application du primaire des systèmes de résine Sikafloor® possible au bout de quelques heures seulement

## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Licence GEV-Emicode EC1<sup>PLUS</sup> : très faibles émissions
- Émissions dans l'air intérieur : A+ (très faibles émissions)

## AGRÈMENTS / NORMES

- Marquage CE et DoP selon EN 13813 - Chape à base de ciment à l'usage interne dans les bâtiments
- Marquage CE et DoP selon EN 1504-3 - Mortier de réparation structurelle et non structurelle de bâtiment, d'ouvrages d'art et de génie civil en béton

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Liant spécial avec agrégats durs.
Conditionnement	Sac de 25 kg.
Aspect / Couleur	Gris clair.
Durée de Conservation	12 mois à partir de la date de production, dans son emballage d'origine in-

tact.

Conditions de Stockage	À l'abri de l'humidité, à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C.	
Déclaration du Produit	CT-C70-F8-A6 R4	[EN 13813] [EN 1504-3]
Granulométrie maximale	$D_{\max} = 3,2 \text{ mm}$	
Masse Volumique apparente	~ 1,50 kg/L	

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à l'Abrasion	<b>Classe</b>	<b>Valeur</b>	<b>Méthode</b>
	A6*	$\leq 6 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$	Böhme [EN 13892-3]
	AR 0.5*	$\leq 50 \mu\text{m}$	BCA [EN 13892-4]
*essais réalisés sur une éprouvette surfacée			
Résistance en Compression	<b>Délai</b>	<b>Température</b>	<b>Valeur</b> [EN 196-1]
	24 heures	+20 °C	~ 45 N/mm <sup>2</sup>
	28 jours	+20 °C	≥ 70 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la Flexion	<b>Délai</b>	<b>Température</b>	<b>Valeur</b> [EN 196-1]
	24 heures	+20 °C	~ 6 N/mm <sup>2</sup>
	28 jours	+20 °C	≥ 8 N/mm <sup>2</sup>
Réaction au Feu	A1fl		

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Proportions du Mélange	~ 2,8 à 3,0 litres d'eau pour 25 kg de poudre.
Consommation	~ 2,1 kg/m <sup>2</sup> /mm. La consommation effective dépend de la rugosité du support et de la méthode d'application.
Épaisseur de la Couche	Épaisseur minimale : 10 mm Épaisseur maximale : 200 mm  <u>Indications d'épaisseurs minimales (hors DTU) :</u> Réparation et chape adhérente 10 mm Chapes désolidariée et flottante 40 mm* * L'épaisseur de la chape est à déterminer selon la charge et les sollicitations.
Température du Produit	+10°C min. / +25°C max. (mortier frais)
Température de l'Air Ambiant	+10°C min. / +30°C max.
Température du Support	+10°C min. / +30°C max.
Durée Pratique d'Utilisation	~ 25 min à +20 °C
Délai d'attente / Recouvrement	Les délais ci-après sont donnés pour une température de +20°C et une humidité relative supérieure à 50%. Adapter l'application à l'état du support, aux conditions atmosphériques, à l'épaisseur appliquée ainsi qu'à la teneur en eau du mélange.  <b>1. Système non revêtu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Remise en service après 18 heures.</li></ul> <b>2. Système revêtu d'une résine Sikafloor®</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Démarrage du lissage : ~ 45 à 60 minutes.</li><li>Application de <b>Sikafloor®-151</b> après lissage : ~ 2 à 3 heures et avant 48 heures.</li></ul>

## INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

### Structure du Système

#### 1. Systèmes non revêtus

Couche d'adhérence	Primaire d'adhérence <b>SikaScreed®-20 EBB</b> ou <b>SikaScreed®-10 BB</b> utilisé en barbotine
Chape	<b>SikaScreed® HardTop-70</b> appliquée en frais sur frais sur la couche d'adhérence
Protection de surface	Produit de la gamme <b>Sikagard®</b>

#### 2. Systèmes revêtus

Couche d'adhérence	Primaire d'adhérence <b>SikaScreed®-20 EBB</b> ou <b>SikaScreed®-10 BB</b> utilisé en barbotine
Chape	<b>SikaScreed® HardTop-70</b> appliquée en frais sur frais sur la couche d'adhérence
Aide au lissage	<b>Sikafloor®-140 W Trowelling Primer</b>
Primaire (avant résine)	<b>Sikafloor®-151</b>
Revêtement	Systèmes de résine époxydique, en polyuréthane ou hybrides de la gamme <b>Sikafloor®</b> .

Remarque : à l'état durci, SikaScreed® HardTop-70 peut être recouvert par des produits cimentaires.

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## LIMITATIONS

- **SikaScreed® HardTop-70** est un mortier à base de liant cimentaire spécial qui n'est pas compatible avec les ciments Portland standard ; il ne doit donc jamais être mélangé avec d'autres liants. Une fois durci, **SikaScreed® HardTop-70** peut être recouvert de produits à base de liant Portland.
- Ne pas utiliser le matériel pour mélanger **SikaScreed® HardTop** s'il a précédemment servi à des produits à base de ciment Portland.
- Des températures plus ou moins élevées du matériau et du support, l'épaisseur de la couche et la teneur en eau retardent ou accélèrent considérablement la mise en oeuvre et le lissage du produit.
- Ne pas appliquer **SikaScreed® HardTop-70** dans un climat chaud et en plein soleil. Lorsque les températures prévues sont supérieures à +30°C, l'application ne doit commencer qu'après être descendue à +30°C ou moins. Le support, les sacs de mortier et l'eau doivent être maintenus dans les limites de température indiquées.
- Ne pas pulvériser d'eau sur la surface pendant la finition car cela réduira la résistance de la surface et

pourrait provoquer des fissures.

- **SikaScreed® HardTop-70** ne doit pas être considéré comme un revêtement de protection contre la carbonatation.
- La limite de température inférieure absolue est de +10°C pour l'application. Des températures inférieures peuvent affecter la prise et entraîner une réduction des performances.
- Les systèmes **SikaScreed® HardTop** ne sont pas conçus pour être étanches à l'eau ni exempts de fissures.
- Les fissures statiques superficielles existantes dans le support nécessitent un prétraitement. Utiliser les résines **Sikadur®** ou **Sikafloor®**.
- Les joints existants dans le support doivent toujours être respectés et reproduits dans la chape plus traités de manière appropriée, selon les besoins.
- Prendre des précautions pendant l'application et le durcissement pour éviter le faïençage et la fissuration causés par des facteurs externes tels que le vent, le soleil, une faible humidité, des conditions climatiques fluctuantes, des contraintes de température, des épaisseurs variables, etc.
- Les sacs ouverts doivent être utilisés immédiatement.
- Pendant le stockage, les sacs doivent être protégés de l'humidité. L'humidité peut avoir un effet négatif sur la réactivité et les performances du produit.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs

### Notice Produit

SikaScreed® HardTop-70  
Mai 2025, Version 06.01  
020815020010000051

doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et sur le site [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Dans le cas d'une pose adhérente, le support en béton doit être sain et présenter une résistance à la compression d'au moins 25 N/mm<sup>2</sup>, ainsi qu'une résistance à la traction d'au moins 1,5 N/mm<sup>2</sup>. Procéder à des essais préliminaires sur site.

Le support doit être propre, exempt d'huiles et de graisse, sans particules friables ou peu adhérentes. La laitance ainsi que toute trace de peinture ou autre agent de traitement de surface doivent être retirés. Le support doit être traité mécaniquement par ponçage, grenailage ou tout autre méthode appropriée pour permettre une bonne adhérence. Enfin, un nettoyage par aspiration est privilégié.

Avant application du primaire d'adhérence **SikaScreed®-20 EBB** ou de la barbotine au **SikaScreed®-10 BB**, le support doit être saturé en eau et présenter une surface humide mais mate et sans eau stagnante.

### MÉLANGE

#### Au malaxeur (max. 500 tour/min)

- Verser la quantité minimale d'eau recommandée dans un seau approprié.
- Tout en mélangeant lentement, ajouter la poudre à l'eau et mélanger soigneusement pendant au moins 3 minutes en ajoutant de l'eau supplémentaire si nécessaire jusqu'à la quantité maximale spécifiée et ajuster à la consistance requise pour obtenir un mélange homogène et lisse.

#### À la pompe à malaxage continu

- Verser la quantité minimale d'eau propre recommandée dans le mélangeur.
- Ajouter lentement la poudre à l'eau et mélanger soigneusement pendant au moins 3 minutes en ajoutant de l'eau supplémentaire si nécessaire jusqu'à la quantité maximale spécifiée et ajuster à la consistance requise pour obtenir un mélange lisse et homogène.
- La consistance doit être vérifiée après chaque mélange et comparée à la technique de mélange au malaxeur.

### APPLICATION

#### Couche d'adhérence

- La barbotine de **SikaScreed®-10 BB** fraîchement mélangée est appliquée sur le support en béton humidifié au moyen d'un balai de cantonnier. Parallèlement, **SikaScreed® HardTop-70** est mélangé puis appliqué sur la barbotine en frais sur frais et tiré à hau-

teur. Si la barbotine a séché, elle doit impérativement être enlevée et remplacée par une barbotine fraîche avant application du **SikaScreed® HardTop-70**.

- Alternative à la barbotine avec le primaire **SikaScreed®-20 EBB** : appliquer le produit sur le support sec ou mat (sans eau stagnante) et immédiatement appliquer **SikaScreed® HardTop-70 en frais sur frais** sur le primaire d'adhérence. Si ce primaire a séché, il doit impérativement être retiré et remplacé par du produit frais avant l'application de **SikaScreed® HardTop-70**.

#### Mise en oeuvre en pose adhérente, désolidarisée ou flottante

1. Verser le mélange **SikaScreed® HardTop-70** sur le support préparé et appliquer uniformément à l'épaisseur requise en utilisant le matériel d'épandage approprié.
2. Bien compacter le mortier. Faute de quoi, les valeurs de résistance pourront être moins élevées.
3. Nivelier la surface à l'aide d'une barre égalisatrice.

#### Finition

Pour atteindre une meilleure résistance de surface, lisser **SikaScreed® HardTop-70** au moyen d'une lisseuse à pale (hélicoptère) 45 à 60 minutes après l'application.

Pour le lissage, les machines légères avec des lames de grand diamètre donnent de meilleurs résultats que les machines lourdes de petit diamètre.

Un lissage prématuré peut conduire à la formation de bulles ou de fissures.

#### Cure

Le traitement de cure sera effectué immédiatement après le dernier lissage par la mise en place de feuille de polyéthylène pour éviter l'évaporation de l'eau, notamment en cas de chaleur ou de courant d'air. Ce traitement doit être maintenu au minimum pendant 18 heures. À des températures comprises entre +10°C et +15°, la cure doit être maintenue au minimum 24 heures.

Alternative : curer la chape avec **SikaCem® Cure** (voir fiche technique).

#### NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils se nettoient avec de l'eau immédiatement après emploi. À l'état durci, le produit ne peut être éliminé que par voie mécanique.

#### RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

#### INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utili-

sation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA FRANCE S.A.S.**

84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Sika Automotive France SAS**

Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,  
CS40444 Saint Ouen l'Aumône  
95005 Cergy Cedex · France  
Tél.: 01 34 40 34 60  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Notice Produit**

SikaScreed® HardTop-70  
Mai 2025, Version 06.01  
020815020010000051