

## Sika EpoxyFloor EQC4

### REVETEMENT DE SOL MULTI-COUCHES EPOXY QUARTZCOLOR 4 mm

Le revêtement sélectionné est un système de sol semi lisse de 4 mm d'épaisseur, à base de résines époxydiques sans solvant et de sable de quartz colorés calibrés.

#### **Ce système bénéficie des homologations et caractéristiques suivantes :**

- Avis Technique avec classement UPEC U4, P4, E2/3, C2 (usage piétonnier)
- Avis Technique avec classement UPEC U4, P4S, E2/3, C2 (usage en cuisines collectives)
- Adhérence sur support humide selon norme NF EN 13 578
- Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 13 813
- Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 1504-2
- Usine de Production certifiée ISO 9001 et ISO 14001
- Réaction au feu Bfl-S1 selon norme EN 13501-1
- Ambiance alimentaire - rapport Hygiène Institut des Ruhrgebiets
- Essai de résistance à la glissance INRS -  $\mu d > 0,30$
- Emission Air Intérieur - Classement A+
- Fiche FDES selon norme NF P 01-010

#### **Le système est constitué des couches suivantes :**

- Une couche de primaire époxydique sans solvant SIKAFLOOR 161 à raison de 0,35 kg/m<sup>2</sup>
- Un coulis de résine de SIKAFLOOR 161 chargé jusqu'à 1/1 avec du SikaQuartz, à raison de 2 kg/m<sup>2</sup>.
- Un saupoudrage à refus de SIKAQUARTZ à raison de 4 à 5 kg/m<sup>2</sup>
- Un coulis de résine SIKAFLOOR® 161 chargé à 1/1 à raison de 2,4 kg/m<sup>2</sup>
- Un saupoudrage à refus de sable coloré SIKA® DECO QUARTZ PU à raison de 4 à 5 kg/m<sup>2</sup>
- Une couche de fermeture SIKAFLOOR® 169 à raison de 0,7 kg/m<sup>2</sup> par couche

La mise en œuvre doit être réalisée par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de travaux.

#### **Eléments complémentaires :**

- Plinthes en résine « SikaPlinthe »
- Enduit époxydique Sikafloor®-280 Coving Mortar F
- Système de joint « SikaFloor Joint »
- Différents types de finition mate, brillante

#### **SIKA FRANCE S.A.S.**

Au capital de 318 018 200 € - RCS Bobigny 572232411 – APE 2059Z  
Siège social : 84 rue Edouard Vaillant – 93350 LE BOURGET –  
Tél.: +33 1 49 92 80 00 – Fax: +33 1 49 92 85 88 - www.sika.fr

**PAGES** 2/2  
**DATE** Erreur ! Source du renvoi introuvable.

- Protocole d'entretien