

## NOTICE PRODUIT

# Sikaplan® VG-15

Membrane synthétique PVC pour systèmes d'étanchéité de toitures fixés mécaniquement

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikaplan® VG-15 (épaisseur 1,5 mm) est une membrane synthétique monocouche en polychlorure de vinyle (PVC), armée d'une grille polyester, contenant des stabilisants aux UV et des ignifugeants, conforme à la norme EN 13956. Elle est soudable à l'air chaud et formulée pour l'emploi sous toutes les conditions climatiques.

### DOMAINES D'APPLICATION

Sikaplan® VG-15 est mis en œuvre par des professionnels expérimentés.

Membrane d'étanchéité de toiture pour systèmes apparents fixés mécaniquement.

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Soudure à l'air chaud sans utilisation de flamme nue
- Résistant à l'exposition aux UV
- Résistant à toutes les influences atmosphériques courantes
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau
- Recyclable

### INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Conformité avec LEED v4 MRc 3 (Option 2) : Divulgateion et optimisation des produits de construction - Approvisionnement en matières premières
- Conformité avec LEED v2009 MRc 4 (Option 2) : Contenu recyclé

### AGRÉMENTS / NORMES

- Marquage CE et Déclaration des Performances selon EN 13956 - Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères
- Agrément Factory Mutual, Certificat de Conformité, Sikaplan® VG. Numéro d'indentification de l'agrément No. 3X4A7.AM
- Document Technique d'Application
- Cahier des Clauses Techniques avec Enquête de Technique Nouvelle

## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Base chimique</b>	Polychlorure de vinyle (PVC)		
<b>Conditionnement</b>	Longueur du rouleau	20,00 m	20,00 m
	Largeur du rouleau	1,00 m	1,54 m
	Poids du rouleau	36,00 kg	55,44 kg
	Pour les dimensions disponibles, se reporter au tarif.		
<b>Durée de Conservation</b>	5 ans à compter de la date de production.		
<b>Conditions de Stockage</b>	Les rouleaux doivent être conservés dans l'emballage d'origine non ouvert et intact, au sec et à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C. Les rouleaux doivent être stockés à l'horizontale. Ne pas empiler les palettes de rouleaux pendant le transport ou le stockage. Se reporter à l'emballage.		
<b>Aspect / Couleur</b>	Surface :	mate	
	Coloris :		
	Face supérieure :	<b>Coloris standard :</b> gris clair similaire RAL 7047 gris plomb similaire RAL 7011 blanc sécurité similaire RAL 9003	
	Sous-face :	gris foncé	
	Pour les coloris disponibles et soumis à des minima de quantité, se reporter au tarif.		
<b>Défauts d'Aspect</b>	Conforme	(EN 1850-2)	
<b>Longueur</b>	20,00 m (-0 % / +5 %)	(EN 1848-2)	
<b>Largeur</b>	1,00 m / 1,54 m (-0,5 % / +1 %)	(EN 1848-2)	
<b>Épaisseur Effective</b>	1,5 mm (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)	
<b>Rectitude</b>	≤ 30 mm	(EN 1848-2)	
<b>Planéité</b>	≤ 10 mm	(EN 1848-2)	
<b>Masse Surfaccique</b>	1,8 kg/m <sup>2</sup> (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)	

## INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

### Structure du Système

Utiliser les accessoires suivants :

- Sikaplan® D-18 : membrane homogène en PVC pour le traitement des détails des étanchéités de toiture Sikaplan®.
- Sikaplan® Metal PVC : tôle plastée PVC.
- Sika® Trocal Cleaner-2000 : produit de nettoyage, pour la membrane Sikaplan®, pour l'outillage et pour la préparation des soudures à l'air chaud des reprises d'étanchéité sur anciennes membranes Sikaplan®.
- Sika® Trocal L-100 : produit de nettoyage des zones de soudure.
- SikaRoof® Solvent Welding Agent : solvant pour la réalisation des soudures à froid.
- SikaRoof® Seam Sealant : PVC Liquide pour la finition des soudures après contrôle.
- Sika® Trocal C-733 : colle contact pour relevés et chéneaux.
- Sika® Ecran M0 : écran incombustible.
- SikaRoof® Decor Profile PVC : profil imitation joints debout PVC.
- Sikaplan® Walkway-20 : chemin de circulation PVC.
- Une large gamme d'accessoires est disponible dont des pièces préfabriquées, se reporter au tarif.

## Compatibilité

Incompatible dans le cas d'un contact direct avec les matières plastiques telles que le polystyrène expansé (EPS), le polyuréthane (PUR / PIR) non parementé ou avec un parement incompatible, et les mousses phénoliques (PF), avec le bitume, le goudron, les graisses, les huiles et les matériaux contenant des solvants. Ces matières ou matériaux peuvent altérer les propriétés du produit.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Résistance au Choc</b>	support dur	≥ 400 mm	(EN 12691)
	support mou	≥ 700 mm	
<b>Résistance à la Grêle</b>	support rigide	≥ 21 m/s	(EN 13583)
	support flexible	≥ 26 m/s	
<b>Résistance à la Traction</b>	longitudinal (SP) <sup>1)</sup>	≥ 1000 N/50 mm	(EN 12311-2)
	transversal (ST) <sup>2)</sup>	≥ 900 N/50 mm	
	<sup>1)</sup> SP = sens production <sup>2)</sup> ST = sens transversal au sens de la machine		
<b>Allongement</b>	longitudinal (SP) <sup>1)</sup>	≥ 15 %	(EN 12311-2)
	transversal (ST) <sup>2)</sup>	≥ 15 %	
	<sup>1)</sup> SP = sens production <sup>2)</sup> ST = sens transversal au sens de la machine		
<b>Résistance à la Déchirure</b>	longitudinal (SP) <sup>1)</sup>	≥ 150 N	(EN 12310-2)
	transversal (ST) <sup>2)</sup>	≥ 150 N	
	<sup>1)</sup> SP = sens production <sup>2)</sup> ST = sens transversal au sens de la machine		
<b>Résistance au Pelage du joint</b>	Mode de rupture : C, aucune rupture du joint		(EN 12316-2)
<b>Résistance au Cisaillement du Joint</b>	≥ 600 N/50 mm		(EN 12317-2)
<b>Stabilité Dimensionnelle</b>	longitudinal (SP) <sup>1)</sup>	≤  0,5  %	(EN 1107-2)
	transversal (ST) <sup>2)</sup>	≤  0,5  %	
	<sup>1)</sup> SP = sens production <sup>2)</sup> ST = sens transversal au sens de la machine		
<b>Pliabilité à Basse Température</b>	≤ -25 °C		(EN 495-5)
<b>Étanchéité à l'Eau</b>	Conforme		(EN 1928)
<b>Diffusion de la Vapeur d'Eau</b>	μ = 20 000 ; Sd = 30 m		(EN 1931)
<b>Effet des Produits Chimiques liquides, y compris l'Eau</b>	Sur demande		(EN 1847)
<b>Exposition aux UV</b>	Conforme (> 5 000 h / classe 0)		(EN 1297)
<b>Résistance à un Feu extérieur</b>	B <sub>ROOF</sub> (t3) < 10° / < 70°		(EN 13501-5)
<b>Réaction au Feu</b>	Classe E		(EN ISO 11925-2, classification selon EN 13501-1)

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

<b>Température de l'Air Ambiant</b>	-15 °C min. / +60 °C max.
<b>Température du Support</b>	-25 °C min. / +60 °C max.

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Se reporter au Document Technique d'Application ou au Cahier des Clauses Techniques des systèmes Sikaplan® VG.

## LIMITATIONS

Les travaux d'installation doivent être effectués par des entreprises dont le personnel est formé par Sika France SAS.

- S'assurer que Sikaplan® VG-15 ne peut pas entrer en contact direct avec des matériaux incompatibles (se reporter au chapitre "compatibilité").
- Sikaplan® VG-15 doit être posée librement sans tension ni étirement.
- L'utilisation de la membrane Sikaplan® VG-15 est limitée aux zones géographiques où les températures mensuelles moyennes minimales sont de -25°C. La température ambiante permanente pendant l'utilisation est limitée à +50°C.
- L'utilisation de certains produits accessoires (par exemple, colles contact, nettoyeurs et diluants) est limitée à des températures supérieures à +5 °C. Respecter les informations contenues dans les Notices Produit.
- En cas de mise en œuvre à des températures ambiantes inférieures à +5 °C, des mesures spéciales peuvent être obligatoires du fait de consignes de sécurité dans le cadre de réglementations nationales.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Une ventilation avec renouvellement d'air doit être assurée en cas de travaux (soudures) réalisés en milieu clos.

### RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### QUALITÉ DU SUPPORT

Le support d'étanchéité doit être propre, sec, lisse, compatible avec la membrane, résistant aux solvants et exempt d'éléments saillants, de poussière, d'autres corps étrangers, de graisses et d'hydrocarbures. Sikaplan® VG-15 doit être séparée de tout support incompatible par un écran de séparation adapté afin d'éviter un vieillissement accéléré. Les surfaces métalliques doivent préalablement être dégraissées au Sika® Trocal Cleaner-2000 si de la colle doit être appliquée.

### APPLICATION

#### Procédure de mise en œuvre

Se reporter au Document Technique d'Application ou au Cahier des Clauses Techniques des systèmes Sikaplan® VG.

#### Mise en œuvre par fixation mécanique - Généralités

La membrane d'étanchéité est déroulée librement (sans ondulation et sans tension) et fixée mécaniquement en lisière de rouleau dans le recouvrement des lés ou sous bandes de pontage, indépendamment des joints de recouvrement. Les thermosoudures sont réalisées à l'aide d'équipements à air chaud spécifiques.

#### Fixation mécanique pontuelle

Pour résister aux efforts de dépression dus au vent, Sikaplan® VG-15 est fixée mécaniquement par des attaches métalliques ou à rupture de pont thermique selon un principe de calepinage et une densité de fixation déterminés pour chaque toiture. La membrane est également fixée mécaniquement au droit des pieds de relevés, au pourtour des émergences et édifices.

#### Soudure à l'air chaud

Les recouvrements des lés doivent être soudés à l'aide d'appareils électriques de thermosoudure. Leister Triac pour soudure manuelle et Sarnamatic 681 / Leister Varimat ou similaire pour soudure automatique. Les paramètres de soudure, dont la température, la vitesse d'avancement et les réglages de l'appareil, doivent être définis, adaptés et contrôlés sur chantier, en fonction du type de matériel et des conditions météorologiques, préalablement aux opérations de soudure.

#### Soudure au solvant

La soudure à froid à l'aide du SikaRoof® Solvent Welding Agent est employée dans le cas où la soudure ne peut pas être réalisée à l'air chaud.

#### Vérification des soudures

Toutes les soudures doivent être soigneusement contrôlées à la pointe sèche ou au tournevis plat, en lisière de toutes les jonctions. Tous les défauts doivent être repris par thermosoudure.

## MAINTENANCE

Conformément aux D.T.U, l'entretien est à la charge du Maître d'Ouvrage. Réalisé au moins une fois par an, cet entretien permet la vérification et le nettoyage des entrées d'eaux pluviales, l'examen général de l'étanchéité et de ses ouvrages complémentaires (souches, édicules, lanterneaux...). Pour des raisons esthétiques, l'étanchéité peut également être nettoyée périodiquement afin d'éliminer les salissures.

### NETTOYAGE

Le nettoyage manuel est la méthode la moins agressive pour nettoyer les membranes d'étanchéité.

#### Lavage

Nettoyer à l'eau (froide ou tiède) à l'aide d'un tuyau d'arrosage (sans pression) et d'une éponge ou serpillère. En cas de salissures importantes, rajouter un produit nettoyant non ammoniacé, de pH neutre, soluble dans l'eau, non moussant, exempt de solvant et de particule abrasive. Frotter éventuellement avec un balai muni d'une brosse à poils souples. Si besoin, utiliser un tampon rotatif de diamètre 30 à 40 cm. Ne pas utiliser de tampon de polissage ou de décapage car ils sont trop agressifs et abîment la membrane. Ne pas utiliser d'eau sous pression pour ces opérations de nettoyage.

#### Rinçage

Rincer abondamment à l'eau. Matériels et techniques utilisés identique au paragraphe "Lavage". Les eaux de lavage sont évacuées à l'avancement des travaux vers les évacuations pluviales avec une raclette en caoutchouc.

#### Mesures de sécurité

Elles sont identiques à celles prises initialement à la réalisation de l'étanchéité pour assurer la sécurité des personnes, vis à vis notamment du risque de chute de hauteur (conformément aux décrets du 8 janvier 1965 et du 31 mars 1992). Les membranes mouillées présentent une glissance beaucoup plus élevée, avec un risque de chute plus important. Lors de toute intervention sur la toiture, il faut veiller à ne pas endommager la membrane d'étanchéité (chaleur excessive, objets tranchants ou poinçonnants, matériels lourds stockés sans protection, chutes d'outils lourds ou contendants ou produits chimiques agressifs). Toute membrane endommagée est facilement réparable, même après plusieurs années de service.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
www.sika.fr

**Sika Automotive France SAS**  
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,  
CS40444 Saint Ouen l'Aumône  
95005 Cergy Cedex · France  
Tél.: 01 34 40 34 60  
www.sika.fr

**Notice Produit**  
Sikaplan® VG-15  
Février 2024, Version 01.03  
020905011150151001

