

NOTICE PRODUIT

Sikafloor® Marine-509

Protection hydrofuge pour les ponts synthétiques

PROPRIETES (INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ)

Base chimique	Copolymère acrylique fluoré en phase aqueuse
Couleur	Liquide légèrement jaune
Densité	1.01 kg/l
Température d'application	substrat / environnement 5 – 30 °C ^A
Grammage	50 – 80 g/m ²
Point éclair	> 100 °C
Valeur de pH (CQP004-1)	à 20 °C 5.8
Durée de conservation	18 mois

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} le substrat doit être 2 °C au-dessus du point de rosée

DESCRIPTION

Le Sikafloor® Marine-509 est une imprégnation destinée à la protection des ponts synthétiques et de tous types de supports minéraux poreux contre la pénétration de l'eau, des huiles et qui empêche ou réduit fortement les salissures.

AVANTAGES

- Protection contre la pénétration de l'eau et de l'huile
- Protection supérieure contre les tâches
- Protection presque invisible, pas de changement d'aspect
- Permet au support de respirer
- Très bonne résistance aux UV
- Facilite l'élimination des tâches sur les surfaces traitées
- Respectueux de l'environnement - faible teneur en COV

DOMAINES D'APPLICATION

Le Sikafloor® Marine-509 est conçu pour protéger les ponts en résine synthétique des voiliers et des yachts.

Le Sikafloor® Marine-509 ne forme pas de film à la surface et est donc presque invisible. Ce produit convient uniquement aux utilisateurs professionnels expérimentés. Des tests avec des substrats et en conditions réelles doivent être effectués pour s'assurer de l'adhérence et de la compatibilité des matériaux.

MODE DE POLYMERISATION

Le Sikafloor® Marine-509 ne nécessite pas de polymérisation après l'application mais doit être protégé des éclaboussures, de l'eau et d'autres liquides pendant au moins 24 heures. La protection optimale est atteinte après 7 jours.

METHODE D'APPLICATION

Préparation du produit

Le Sikafloor® Marine-509 est livré prêt à l'emploi, mais il faut toujours agiter soigneusement les bidons scellés avant de les ouvrir.

Ne jamais diluer le produit avec une autre substance.

Préparation de surface

Le support doit être nettoyé, sec et exempt de saletés et de poussières. Toute autre particule détachée ou friable, les revêtements existants ou tout autre contaminant tel que les huiles ou les graisses doivent également être éliminés.

Application

Avant l'application, vérifier l'humidité relative de l'air et le point de rosée.

Appliquer directement sur le substrat jusqu'à saturation à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un moyen de pulvérisation à basse pression. Le Sikafloor® Marine-509 doit être appliqué en deux couches en utilisant la technique « wet on wet ». Ne pas sur-appliquer, étaler au rouleau et disperser tout excès de produit avant de le laisser sécher. Le produit doit être versé et étalé sur le sol en respectant le grammage préconisés. Éliminer complètement l'excédent avant le séchage, en l'essuyant à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux.

Nettoyage

Le Sikafloor® Marine-509 non durci peut être enlevé des outils et de l'équipement avec de l'eau. Une fois durci, le matériau ne peut être enlevé que mécaniquement.

Les mains et la peau exposées doivent être lavées immédiatement à l'aide de lingettes telles que les Sika® Cleaner-350H ou un nettoyant industriel pour les mains approprié et de l'eau.

Ne pas utiliser de solvants sur la peau.

Limites d'application

Le Sikafloor® Marine-509 fraîchement appliqué doit être protégé de l'humidité, de la condensation et de l'eau pendant au moins un jour.

Les sols foncés doivent être traités avec soin pour éviter les traces, c'est-à-dire qu'il ne faut pas appliquer trop de produit, et enlever complètement l'excédent avant séchage en l'essuyant avec un chiffon humide non pelucheux. Les traces séchées peuvent souvent être éliminées en les frottant doucement avec un chiffon sec.

ENTRETIEN

Cleaning

La surface traitée doit être nettoyée et entretenue régulièrement pour conserver son aspect d'origine.

Il est recommandé d'éliminer dès que possible tout liquide renversé et toute contamination sur la surface. Pour nettoyer la surface traitée, utilisez de l'eau et/ou un détergent ménager.

Le revêtement peut être appliqué de nouveau après un certain temps, qui dépend de l'exposition et de l'usure du sol.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Le Sikafloor® Marine-509 doit être stocké en position verticale dans un endroit sec, à l'abri de la lumière UV.

La température de stockage doit être comprise entre 5 °C et 25 °C.

AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans le présent document ne sont données qu'à titre indicatif. Des conseils sur des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du département technique de Sika Industry. Les documents suivants sont disponibles sur demande :

- Fiche de données de sécurité

CONDITIONNEMENT

Bidon	5 l
-------	-----

VALEURS

Toutes les données techniques énoncées dans la présente fiche produit sont basées sur des tests de laboratoire. Les valeurs mesurées sont susceptibles de variation pour des raisons indépendantes de notre contrôle.

HYGIENE ET SECURITE

Pour plus d'informations concernant le transport, la manipulation, le stockage et l'élimination de produits chimiques, consulter la fiche hygiène et sécurité disponible sur le site www.quickfds.fr qui contient les données physiques, écologiques et de sécurité.

NOTE

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice produit correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

NOTICE PRODUIT

Sikafloor® Marine-509
Version 01.01 (01 - 2025), fr_FR
013519015094001000

SIKA FRANCE S.A.S.

84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

