SikaSwell® S-2

MASTIC POLYURÉTHANE HYDRO-EXPANSIF

AVANTAGES PRODUIT

- Facile et rapide à appliquer
- Très économique
- Taux d'expansion optimisé (pas d'endommagement du béton frais)
- S'expanse au contact de l'eau
- Résistant à l'eau en permanence (cycles humide et sec)

INFOS TECHNIQUES

- Température d'application : + 5°C à + 35°C
- Température de service : - 20°C à + 50°C
- Temps de formation de peau : 60 minutes (+ 23°C / 50 % HR)
- Changement de volume :
  - 1 jour dans l'eau déminéralisée ≈ 25 %
  - 7 jours dans l'eau déminéralisée

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : calfeutrement de joints : Joints de construction, pénétrations de tuyaux et d'éléments en acier à travers les murs et les dalles de sol, joints de construction dans les gaines de câbles, etc
- Couleur : rouge
- Conditionnements : cartouche de 300ml, Recharge de 600 ml
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication

Version 2026-04

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST