

## NOTICE PRODUIT

# Sikacrete<sup>®</sup>-751 3D

Encre blanche mono-composant de haute qualité esthétique pour impression 3D

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikacrete<sup>®</sup>-751 3D est une encre blanche mono-composant de haute qualité esthétique à base de ciment pour robot d'impression 3D ou pour imprimante 3D à portique.

## DOMAINES D'APPLICATION

Sikacrete<sup>®</sup>-751 3D permet, à l'aide d'une imprimante 3D, la fabrication de :

- Bâtiments
- Structures de génie civil
- Moules et coffrages
- D'objets d'art ou d'artisanat

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Convient pour les malaxeurs continus (fortement déconseillé pour les malaxeurs discontinus car encre très réactive à court terme)
- Facile d'utilisation, simplement ajouter de l'eau lors du malaxage
- Consistance du matériau frais ajustable selon la température
- Matériau hautement thixotrope, ce qui permet de maintenir la forme désirée après extrusion
- Matériau accéléré pour un empilement optimal des couches successives
- Prise rapide pour pouvoir déplacer les éléments fabriqués le plus rapidement possible
- Faible retrait, afin de réduire au maximum les risques de fissuration
- Granulométrie fine, afin de réduire au minimum l'usure des différents équipements
- Mélange des matières premières choisi pour un rendu lisse.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Base chimique</b>	Ciment Portland, granulats et additions sélectionnés
<b>Conditionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sac de 25 kg</li><li>▪ Big-bag de 1000 kg</li></ul>
<b>Durée de Conservation</b>	9 mois à partir de la date de fabrication
<b>Conditions de Stockage</b>	Le produit doit être stocké entre +10°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé et à l'abri de l'humidité.
<b>Aspect / Couleur</b>	Poudre blanche
<b>Granulométrie maximale</b>	~1 mm
<b>Densité</b>	2,140 g/cm <sup>3</sup>

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance en Compression	<b>Quantité d'eau 14.5%</b>		(EN 196-1)
	A 24 h à 20°C	30 MPa	
	A 28 j à 20°C	50 MPa	
Module d'Elasticité à la Compression	A 28 j à 20°C	31 GPa	(EN 13412)
Résistance à la Flexion	<b>Quantité d'eau 14.5%</b>		(EN 196-1)
	A 24 h à 20°C	3.5 MPa	
	A 28 j à 20°C	10 MPa	

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Proportions du Mélange	14 – 15% d'eau par rapport au poids de poudre		
Épaisseur de la Couche	6 – 15 mm L'épaisseur de la couche dépend de l'équipement utilisé et des conditions d'impression, celle-ci doit être validée lors d'essais.		
Température du Produit	Minimum	+10°C	
	Maximum	+25°C	
	La température du matériau et de l'eau jouent un rôle essentiel lors du procédé d'impression. Une température constante ou avec des variations très faibles permettra d'obtenir une qualité optimale d'impression.		
Température de l'Air Ambiant	Minimum	+5°C	
	Maximum	+30°C	
	La Durée Pratique d'Utilisation dépend de la température du matériau après extrusion qui permet de savoir quand le matériau frais commencera à raidir.		
Durée Pratique d'Utilisation	+10°C	20 minutes	
	+20°C	15 minutes	
	+30°C	10 minutes	
Temps de Prise initial	+ 5°C	80 minutes	
	+20°C	45 minutes	
	+30 °C	35 minutes	
Temps de Prise final	+ 5°C	90 minutes	
	+20°C	60 minutes	
	+30°C	45 minutes	

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## LIMITATIONS

Les performances mécaniques du matériau peuvent varier par rapport aux valeurs déclarées dans la notice produit en raison notamment du type d'équipement et du type de méthode utilisés pour imprimer. Pour les éléments imprimés ayant un rôle structurel, les performances mécaniques doivent être mesurées à partir de l'élément imprimé lui-même. Pour plus d'informations, contacter le service technique Sika.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et sur le site [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

# INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

## MÉLANGE

Malaxeur continu

- Déterminer la consistance requise pour l'impression en ajustant la quantité d'eau nécessaire à l'aide du débitmètre à eau (L/h)
- Contrôler la quantité d'eau présente dans le matériau (méthode à la poêle à frire ou micron-onde).

Une consistance adéquate se situe aux environs de 140 à 150 mm d'étalement (EN 13395-1).

La vitesse d'impression verticale doit être < 3 cm/min.

Hauteur d'impression	Durée minimale pour un cycle d'impression
0,5 cm	10 s
1 cm	20 s
1,5 cm	30 s

## APPLICATION

L'impression 3D est un procédé impliquant, malaxage, pompage et mise en place robotisée du matériau frais. Toutes ces étapes jouent un rôle clé dans l'obtention d'un résultat final optimal, par conséquent des essais préliminaires de mise au point doivent être effectués avant l'impression finale.

- Utilisation préconisée de SikaPump® Start-1 pour faciliter le démarrage du pompage
- En cas de blocage, rincer les équipements de pompage immédiatement avec de l'eau
- Contrôler régulièrement la maniabilité du matériau frais
- Utiliser de l'eau chaude à basse température et de l'eau froide à température élevée afin de conserver les performances du matériau.

## TRAITEMENT DE CURE

### Décoloration des objets imprimés

Note : La condensation provoquée par certaines méthodes de cure peut provoquer une décoloration de surface.

- Effectuer des essais préliminaires de cure avec le Sika Antisol Clear
- Réaliser la cure avec un minimum de 70% d'humidité relative ambiante afin d'éviter un séchage trop précoce des objets imprimés.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer tous les outils et les équipements utilisés avec de l'eau immédiatement après utilisation. Le matériau durci ne pourra être nettoyé que mécaniquement.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
www.sika.fr

**Notice Produit**  
Sikacrete®-751 3D  
Janvier 2023, Version 01.03  
02140409010000005

Sikacrete-7513D-fr-FR-(01-2023)-1-3.pdf