

## Sika EpoxyFloor ESAu 4

### REVETEMENT DE SOL COULE EPOXYDIQUE 4 mm

Le revêtement sélectionné est un Système de sol coulé lisse et brillant, autolissant à base de résines époxydiques colorées d'une épaisseur de 4 mm

#### **Ce système bénéficie des homologations et caractéristiques suivants :**

Avis Technique avec classement UPEC U4, P4, E2/3, C2 (usage piétonnier)

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 13 813

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 1504-2

Usine de Production certifiée ISO 9001 et ISO 14001

Réaction au feu Bfl-S1 selon norme EN 13501-1

Décontaminable selon la norme NF T 30-901 Contaminant  $\beta$  : Rapport d'essais C.E.A.

Emission Air Intérieur - Classement A+

Salles Propres : Classe 5 (EN ISO 14644-1) et Classe -6,5 (EN ISO 14644-8).

Rapport d'essais de désinfection au peroxyde d'hydrogène

Rapport d'essai aux micro-organismes selon la Norme ISO 846

#### **Le système est constitué des couches suivantes :**

Une ou plusieurs couches de primaire époxydique sans solvant SIKAFLOOR 161 à raison de 0,5 Kg/m<sup>2</sup> par couche, selon les caractéristiques et localisation du support.

Une couche de masse colorée d'environ 4 mm SIKAFLOOR 263 SL chargé jusqu'à 1/1 avec du SikaQuartz, à raison de 8 kg/m<sup>2</sup>.

La mise en œuvre est effectuée par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de travaux.

#### **Eléments complémentaires :**

- Plinthes en résine « SikaPlinthe »
- Système de joint « SikaFloor Joint »
- Différents types de finition mate, brillante
- Protocole d'entretien

#### **SIKA FRANCE S.A.S.**

Au capital de 318 018 200 € - RCS Bobigny 572232411 – APE 2059Z

Siège social : 84 rue Edouard Vaillant – 93350 LE BOURGET –

Tél.: +33 1 49 92 80 00 – Fax: +33 1 49 92 85 88 - [www.sika.fr](http://www.sika.fr)