

NOTICE PRODUIT

Sikafloor®-32 Pronto

Membrane d'étanchéité flexible à 3 composants à base de résines polyméthacrylates de méthyle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Sikafloor-32 Pronto est une membrane d'étanchéité flexible à 3 composants à durcissement rapide, à base de résines polyméthacrylates de méthyle pour les systèmes Sikafloor-Pronto et pouvant également être utilisé comme liant pour une couche de nivellement.

Le Sikafloor®- 32 Pronto satisfait aux exigences des normes NF EN 13813 « Matériaux de chapes » et NF EN 3204-2 « Systèmes de protection de surface pour béton »

DOMAINES D'APPLICATION

Sikafloor®-32 Pronto ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

Sikafloor®-32 Pronto est particulièrement adapté dans les systèmes d'étanchéité de balcons, coursives et des derniers niveaux de parkings.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Durcissement très rapide même à basse température
- Résistance à la fissuration même à basse température
- Bonne résistance mécanique et chimique
- Sans solvant

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Résine polyméthacrylate de méthyle	
Conditionnement	Composant A: Sikafloor®-32 Pronto	bidon de 25 kg, fût de 200 kg
	Composant B: Sika®-Pronto Hardener	1,0 kg (en sachets de 0,1 kg)
	Sika®-Pronto Filler	25 kg sac
	Sika®-Pronto Pigment	5 kg (10 sachets de 0,5 kg)

Aspect / Couleur	Composant A: Sikafloor®-32 Pronto	Liquide transparent
	Composant B: Sika®-Pronto Hardener	Poudre blanche
	Sika®-Pronto Filler	Poudre blanche
	Sika®-Pronto Pigment	RAL 7032 (autres couleurs selon faisabilité)
Durée de Conservation	Composant A: Sikafloor®-32 Pronto	12 mois
	Composant B: Sika®-Pronto Hardener	6 mois
	Sika®-Pronto Filler	Illimitée
	Sika®-Pronto Pigment	24 mois
Conditions de Stockage	Stocker à l'abri de l'humidité entre + 5°C et + 30°C. Protéger le Sika-Pronto Durcisseur de la chaleur, de l'exposition directe au soleil, de l'humidité et des chocs.	
Densité	~0.99 kg/l (à +23 °C)	(DIN 51 757)
Teneur en Matière sèche en Volume	~100 %	
Teneur en Matière sèche en Poids	~100 %	

INFORMATIONS TECHNIQUES

Allongement à la Rupture	Résine non chargée	~220 % (14 jours / +23 °C)	(ISO 527)
	Résine non chargée	~165 % (14 jours / -20 °C)	
	Résine chargée with Sika-floor®- Pronto Filler (1:0,3)	~157 % (14 jours / +23 °C)	
Adhérence par Traction directe	> 1.5 N/mm ² (rupture dans le béton)		(DIN 1164)
Capacité de Pontage des Fissures	Statique	classe A4 (-20 °C) 1.55 mm	(DIN EN 1062-7)
	Dynamique	classe B3.2 (-10 °C) jusqu'à 0.3mm	
Résistance thermique	Exposition	Ambiance sèche	
	Permanente	+40 °C	
	Inférieure à 2 jours	+50 °C	
	Inférieure à 1 heure	+60 °C	
En ambiance humide* tenue à 60°C en courte durée (ex. opération de nettoyage)			

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Systèmes	Se référer aux fiches systèmes Sikafloor®-RB 28 et RB 58
-----------------	--

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Proportions du Mélange

La quantité de Sika®- Pronto Hardener à ajouter à 12,5 kg de Sikafloor®-32 Pronto (composant A) dépend de la température ambiante et de la température du support (voir le tableau ci-dessous).

Température	Sika®- Pronto Hardener (% en poids)	Sikafloor®-Pronto Filler	Sika®-Pronto Pigment
+5 °C	750 g (6.0 %)	25 kg	1 kg
+10 °C	500 g (4.0 %)	25 kg	1 kg
+15 °C	375 g (3.0 %)	25 kg	1 kg
+20 °C	250 g (2.0 %)	25 kg	1 kg
+25 °C	190 g (1.5 %)	25 kg	1 kg
+30 °C	125 g (1.0 %)	25 kg	1 kg

Consommation

Se référer aux fiches systèmes Sikafloor®-RB 28 et RB 58

Température de l'Air Ambiant

+0 °C min. / +30 °C max.

Humidité relative de l'Air

~ 80 % h.r. max.

Point de Rosée

Attention à la condensation
Le support doit être à une température de + 3 °C par rapport au point de rosée pour réduire les risques de condensation

Température du Support

+0 °C min. / +30 °C max.

Humidité du Support

≤ 4 % en poids
Il ne doit pas y avoir de remontée d'humidité selon la norme ASTM D 4263 (test du polyane).

Durée Pratique d'Utilisation

Température	DPU
+5 °C	~20 minutes
+10 °C	~15 minutes
+15 °C	~15 minutes
+20 °C	~15 minutes
+25 °C	~12 minutes
+30 °C	~10 minutes

Vitesse de Durcissement

Avant de recouvrir le Sikafloor®-32 Pronto

Température	Minimum
+5 °C	~ 80 minutes
+10 °C	~ 60 minutes
+20 °C	~ 45 minutes
+30 °C	~ 10 minutes

*Pas de limite maximale, sous réserve d'une absence de contamination de la surface

Ces données ne sont qu'indicatives car les temps de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relative notamment).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

- Le support doit posséder les résistances mécaniques

minimales suivantes :

- Cohésion d'au moins 1,5 MPa en traction directe,
- Résistance à la compression d'au moins 25 MPa
- Le support doit être propre, sain, sec et avoir subi une préparation mécanique par grenailage ou par

Notice Produit

Sikafloor®-32 Pronto
Juin 2018, Version 03.01
020813010020000006

tout autre moyen mécanique adapté permettant d'obtenir un état de surface rugueux et débarrassé de toute partie non ou peu adhérente, exempt de trace d'huile, de laitance, de graisse, de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence.

En cas de doute, appliquer au préalable une surface test.

- Une aspiration soignée sera réalisée après la préparation de surface.
- Les bétons et mortiers doivent avoir au moins 28 jours d'âge.
- Les défauts du support tel que nids de poule, trous ou défauts de planéité seront traités au préalable avec les produits adaptés de nos gammes Sikafloor® Pronto®.

MÉLANGE

- Réhomogénéiser mécaniquement le composant A pendant une minute
- Ajouter éventuellement le Sikafloor®-Pronto Filler et le Sika-Pronto Pigment et malaxer le mélange avec un agitateur mécanique pendant 3 minutes
- Puis incorporer le Sika-Pronto Hardener et poursuivre le malaxage durant 1 minute.
- Le produit est prêt à appliquer dès la fin du malaxage.
- Pour réduire au maximum l'entraînement d'air pendant le malaxage, il est conseillé de réaliser cette opération à faible vitesse de rotation (env. 300 tours/minute) en veillant à garder l'agitateur en fond de seau pendant sa rotation
En espace confiné, utiliser un malaxeur anti-déflagrant.

APPLICATION

Vérifier au préalable l'humidité du support, l'humidité relative, les températures ambiantes des produits et du support ainsi que le point de rosée.

Étaler le mélange d'une manière uniforme à l'aide d'un peigne cranté.

Se munir de chaussures à clous puis passer le rouleau débulleur en passes croisées sur la résine encore fraîche.

Saupoudrer immédiatement de quartz à refus.

Saupoudrer tout d'abord légèrement puis à saturation le revêtement encore frais.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils se nettoient avec le DILUANT C immédiatement après l'emploi.

A l'état durci, le produit ne peut être éliminé que par voie mécanique.

LIMITATIONS

- La mise en œuvre de ces produits est strictement réservée à des applicateurs professionnels.
- Assurer un renouvellement d'air en cas d'application en atmosphère confinée
- Pendant l'application éviter l'emploi de système de chauffage utilisant des combustibles fossiles qui produisent de grandes quantités de vapeur d'eau, de CO₂ et de H₂O, ce qui peut affecter la bonne polymérisation et l'adhérence de la résine.

tion et l'adhérence de la résine.

- Pour ne pas avoir de différence de couleur, il est nécessaire d'utiliser un seul numéro de lot pour chaque chantier.
- Attention aux échanges gazeux pouvant être provoqués par un réchauffement du support avant la polymérisation totale qui risque d'entraîner un phénomène de bullage.
- Il est recommandé de travailler par température descendante Avant le durcissement complet, les systèmes Sikafloor®-Pronto dégagent une forte odeur caractéristique.
- Des produits non emballés et tous les produits alimentaires doivent être écartés durant l'application et le durcissement des systèmes Sikafloor®-Pronto.
- Le mauvais traitement des défauts du support réduira la durée de vie du revêtement. Protéger le produit de tout contact avec de l'humidité, de la condensation et de l'eau pendant 1 heure.
- Lors de l'application en intérieur, pour assurer un durcissement optimal, il est nécessaire de renouveler l'air minimum 7 fois par heure. Lors de l'application et du séchage, utiliser un appareillage d'appart et d'extraction d'air antidéflagrant.
- Les supports ne devront pas présenter de sous pression d'eau ou de condensation durant l'application et la polymérisation.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

Notice Produit

Sikafloor®-32 Pronto

Juin 2018, Version 03.01

020813010020000006

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Selon la directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit Annexe IIA / j type PS) est de 500 g/l (2010) de produit prêt à l'emploi.

La teneur maximale en COV du Sikafloor®-32 Pronto est < 500 g/l de produit prêt à l'emploi.

*Composés Organiques Volatils

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.

84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit

Sikafloor®-32 Pronto
Juin 2018, Version 03.01
020813010020000006

Sikafloor-32Pronto-fr-FR-(06-2018)-3-1.pdf

