

NOTICE PRODUIT

Sika® Separol® Végétal-54 D

AGENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ - VÉGÉTAL



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Separol® Végétal-54 D est un agent de démoulage différé des bétons et mortiers, prêt à l'emploi. Il est élaboré à partir de matières premières végétales, dans le souci du respect de l'environnement et de la santé des utilisateurs.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Separol® Végétal-54 D est utilisé comme agent de démoulage différé sur chantiers et usines de préfabrication :



- sur supports métalliques et bois (pour tout autre support, nous consulter, ou effectuer un test de compatibilité préliminaire)
- pour bétons étuvés jusqu'à 70°C
- pour bétons classiques vibrés ou bétons spéciaux non vibrés (bétons autoplaçants)
- pour bétons architectoniques.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Sika® Separol® Végétal-54 D s'applique sur les supports métalliques et bois.

- Supprime l'adhérence du béton ou de la laitance sur les surfaces traitées.
- Ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage ou démoulage.
- Permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est de la responsabilité de l'applicateur).
- Ne tâche pas les bétons blancs ou colorés.
- Permet d'obtenir une excellente homogénéité de la teinte du béton durci.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		🔴
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🟡🟡🟡
	COV	🟢
	BIODÉGRADABILITÉ	🟢
 Critère favorable  Critère défavorable		

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement

- Fût de 210 litres
- Conteneur perdu de 1000 litres
- Vrac

Durée de Conservation

Dans son emballage d'origine intact, Sika® Separol® Végétal-54 D se conserve 3 ans

Conditions de Stockage

Se conformer à la législation en vigueur concernant le stockage de cet agent de démoulage. Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits alimentaires

Notice Produit

Sika® Separol® Végétal-54 D
Février 2023, Version 01.04
021405021000000303

Aspect / Couleur	Liquide jaune clair à brun
Densité	Env. 0,89
Point éclair	> 61°C
Viscosité	≈ 17 mPa.s à 20°C

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	40 à 60 m ² par litre selon la porosité du support et le mode d'application
---------------------	--

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Taux de biodégradabilité ultime à 28 jours ≥ 60 % (NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F)

Taux de concentration en huile ou solvant végétal > 95 %

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Sika® Separol® Végétal-54 D s'emploie pur :

- appliquer une fine pellicule de produit uniformément répartie en évitant les manques et les surépaisseurs,
- pour application sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, nous préconisons de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
Sika® Separol® Végétal-54 D
Février 2023, Version 01.04
021405021000000303

APPLICATION

- Pulvérisateur
- Brosse
- Rouleau

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaSeparolVgtal-54D-fr-FR-(02-2023)-1-4.pdf