

NOTICE PRODUIT

Sikalastic®-260 Stop Aqua

Système d'étanchéité de plancher intermédiaire sous carrelage (SEPI)



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikalastic®-260 Stop Aqua est une dispersion de résine prête à l'emploi pour locaux humides. Il forme après séchage un film adhérent et étanche à l'eau liquide, prêt à recevoir du carrelage collé.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikalastic®-260 Stop Aqua est destiné à être utilisé en intérieur pour la réalisation de l'étanchéité à l'eau des planchers intermédiaires et des cloisons des locaux humides, sous protection dure. Il permet un double usage, en SEPI ou en SPEC.

Sols intérieurs :

- locaux P3E3 : douches à l'italienne, douches collectives, locaux sanitaires et techniques, plages de piscines intérieures, circulation de parties intérieures communes ou privatives (coursives, escaliers, papiers...);
- locaux P4/P4SE3 : cuisines collectives ;
- locaux P3E2 (sans siphon) dont la nature des supports présente une sensibilité à l'eau.

Murs intérieurs :

- locaux humides privatifs (EB+ privatifs) : salles de bains privées, d'hôtel ou d'hôpitaux, sanitaires de bâtiments tertiaires, celliers, garages ;
- locaux humides collectifs (EB+ collectifs) : douches individuelles à usage collectif, sanitaires et cuisines collectifs avec nettoyage au jet d'eau sous pression inférieure à 10 bar, douches à usage privatif avec jet hydro-massant ;
- locaux très humides (EC) : douches collectives, cuisines et sanitaires collectifs avec nettoyage au jet d'eau sous haute pression, piscine (hors bassin), laveries industrielles et blanchisseries d'hôpital.

SUPPORTS ADMIS

Sols intérieurs avec siphon :

- planchers intermédiaire en béton,
- chapes et formes de pente adhérentes.

Sols intérieurs sans siphon (neuf et rénovation) :

- chapes sèches (se référer à leur AT),
- chapes anhydrites (se référer à leur AT),
- planchers à lames sur lambourdes ou solives, recouverts d'un ragréage fibré de la gamme Sika (locaux P2E2 au plus),
- planchers de doublage en panneaux de bois CTB-H, CTB-X ou OSB3 (locaux P2E2 au plus),
- ancien carrelage,
- anciennes dalles semi-flexibles.

Murs intérieurs neufs :

- locaux humides privatifs, dans la zone d'emprise du bac douche ou de la baignoire : enduit à base de plâtre de dureté Shore C ≥ 60 ⁽¹⁾, plaques de plâtre hydrofugées⁽¹⁾, carreaux de terre cuite et blocs de béton cellulaire montés avec un liant à base de ciment⁽¹⁾⁽²⁾ ou de plâtre⁽¹⁾ ;
- locaux humides collectifs : plaque de plâtre hydrofugée ou non⁽³⁾, carreau de terre cuite et blocs de béton cellulaire montés avec un liant à base de ciment⁽²⁾⁽³⁾ ;
- locaux très humides (EC) : carreaux de terre cuite et bloc de béton cellulaire montés avec un liant à base de ciment⁽²⁾⁽³⁾.

⁽¹⁾Sikalastic®-260 Stop Aqua et le carrelage sont posés jusqu'à minimum 1,80 m de haut.

⁽²⁾Si le revêtement sur l'autre face de la cloison est sensible à l'eau.

⁽³⁾Sikalastic®-260 Stop Aqua et le carrelage sont posés sur toute la hauteur du mur.

Murs intérieurs en rénovation pour les locaux humides privatifs uniquement :

- plaques de plâtre standard, enduit de plâtre,

- peinture murale, carrelage,
- supports cités en neuf en locaux humide privatifs et remis à nu.

Autres supports compatibles avec Sikalastic®-260 Stop

Aqua :

- béton mural et enduit ciment,
- dalle béton et chape ciment.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

Ils doivent être conformes au NF DTU 52.2 P1-1-1 et P1-1-3 et justifier au sol d'une résistance à la glissance compatible à l'usage du local :

- grès de tous types,
- faïence,
- mosaïque en pâte de verre,
- terre cuite,
- pierre naturelle (utiliser un mortier-colle de la gamme Sika® à base de ciment blanc).

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Produit homogène prêt-à-l'emploi
- Formulé en phase aqueuse
- Séchage rapide
- Étanche à l'eau liquide
- Résistant à la fissuration
- Facile d'application

AGRÉMENTS / NORMES

- Marquage CE et déclaration de performance selon l'agrément technique européen ETA 22/0411, délivré sur la base des documents d'évaluation européens EAD 030352-00-0503:2019 Kits d'étanchéité pour sols et murs de pièces humides.
- ATEX n°3128_V1 valide jusqu'au 13/12/2025.

DESCRIPTION DU PRODUIT

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------|
| Base chimique | Dispersion aqueuse de résine synthétique | |
| Conditionnement | Seaux de 7 et 22 kg. | |
| Durée de Conservation | 12 mois à partir de la date de production | |
| Conditions de Stockage | Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, non ouvert ni endommagé, à l'abri de l'humidité et entre +5°C et +35°C. Protéger de l'ensoleillement direct. | |
| Aspect / Couleur | Gris clair après séchage. | |
| Densité | 1,4 kg/L | [EN ISO 2811-1] |

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Épaisseur de Film sec | ≥ 1,0 mm à la consommation de 2400 g/m ² ≥ 0,5 mm à la consommation de 1200 g/m ² | |
| Capacité de Pontage des Fissures | <u>Épaisseur du produit sec</u> 0,5 mm | <u>Catégorie</u> Cat 1 (0,4 mm) |
| | | [EN 1062-7] |
| Etanchéité à l'Eau | Pression d'eau 150 kPa pendant 7 jours | Réussi |
| | | [EN 14891] |
| Résistance chimique | Résistance aux alcalins | Cat 2 |
| | | [EN 14891] |
| Réaction au Feu | Classe E / Classe E _{fl} | |
| | | [EN 13501-1] |

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

| | |
|-----------------------------|---|
| Structure du Système | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Primaire, voir §PRÉPARATION DU SUPPORT ▪ Sikalastic®-260 Stop Aqua ▪ Sikarmature ou Sika® SealTape® S |
|-----------------------------|---|

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

| | |
|---------------------|--|
| Consommation | Consommation couverte par l'ATEX : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2400 g/m² en deux couches en utilisation SEPI au sol des locaux P4SE3 au plus, ▪ 800 g/m² en deux couches en utilisation murale (SPEC). |
|---------------------|--|

Consommation non couverte par l'ATEx :

- 1200 g/m² en deux couches en utilisation SEPI au sol des locaux P3E3 au plus.

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Épaisseur de la Couche | Épaisseur du film humide | ▪ ≥ 0,4 mm minimum par couche pour une consommation en SEPI à 1200 g/m ² dans les locaux P3E3 au plus |
| | | ▪ ≥ 0,8 mm minimum par couche pour une consommation en SEPI à 2400 g/m ² dans les locaux P4SE3 au plus |
| Température du Produit | Minimum | +5 °C |
| | Maximum | +35 °C |
| Température de l'Air Ambiant | Minimum | +5 °C |
| Température du Support | Minimum | +5 °C |
| Humidité du Support | Support | Humidité selon la méthode de la bombe à carbure |
| | Chape à base de ciment | ≤ 2,0 % |
| | Chape à base de sulfate de calcium | ≤ 0,5 % |
| | Chape avec système chauffant | ≤ 0,3 % |
| Délai d'attente / Recouvrement | Couches | Délai d'attente |
| | Entre la première et la seconde couche, à +20°C et 50% HR | 60 minutes |
| | Entre la seconde couche et le collage de carreaux à +20°C et 50% HR | 90 minutes |

Note : ces délais sont indicatifs et peuvent varier en fonction des conditions d'application, et en particulier de la température et de l'humidité relative.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

- Sikalastic®-260 Stop Aqua ne doit pas être appliqué en extérieur.
- Sikalastic®-260 Stop Aqua n'est pas conçu pour réaliser l'étanchéité de dallage sur terre-plein ni d'ouvrages pour lequel le support présente des remontées d'humidité.
- Sikalastic®-260 Stop Aqua n'est pas conçu pour l'étanchéité des réservoirs ni des travaux de cuvelage.
- Sikalastic®-260 Stop Aqua bénéficie d'une ATEX pour une consommation de 2400 g/m². La consommation de 1200 g/m² n'est pas couverte par l'ATEx.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente

contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

- GEV-Emicode EC1^{plus}
- A+

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE

Après avoir légèrement humidifié le support (hors support primairisé), le produit sera appliqué:

- au peigne V4 au sol en deux couches minimum pour une consommation de 1200 g/m² par couche ;
- au rouleau à poils mi-longs de 12 mm pour une consommation de 600 g/m² par couche ;
- au rouleau à poils de 8 mm au mur pour une consommation de 400 g/m² par couche.

QUALITÉ DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs, dépoussiérés et exempts de tout élément pouvant nuire au produit : graisses, laitance, produits de cure, éléments non ou mal adhérents, ... etc.

Le support doit présenter :

- une planéité de 5 mm sous la règle de 2 m ou 2 mm sous le réglet de 20 cm,
- une pente de 1% minimum si présence de siphon,
- une pente de 3 à 5% sur les plages de piscine intérieure (ou 2% en cas d'exigence pour PMR).

PRÉPARATION DU SUPPORT

Support en béton ou mortier

- Traiter les fissures comprises entre 0,3 et 0,8 mm en les pontant symétriquement avec **Sikarmature** ou **Sika® SealTape® S** noyée entre deux passes de **Sikalastic®-260 Stop Aqua**.

En rénovation

- Vérifier la bonne adhérence des carreaux ou des dalles semi-flexibles puis nettoyer par lessivage sodé ou ponçage suivi d'une aspiration minutieuse.
- Vérifier la bonne adhérence de la peinture murale par le test de quadrillage.

Supports nécessitant l'application d'un primaire

- Les chapes à base de sulfate de calcium doivent être primairisées avec **Sikafloor®-17 Primaire Anhydrite** à raison de 200 à 300 g/m².
- Les supports carrelés doivent être primairisés avec **Sikafloor®-18 Primaire Universel** à raison de 150 à 200 g/m².
- Les supports inox dégraissés et les supports PVC dépolis doivent être préparés au préalable avec **Sikafloor®-150** ou **Sikafloor®-151**, sablés à refus avec **Sika® Quartz 0,4/0,9**.

MÉLANGE

Sikalastic®-260 Stop Aqua est utilisable immédiatement.

APPLICATION

Traitement des points singuliers

Les points singuliers sont traités sur des supports préparés (et primairisés si nécessaire à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau) avant la partie courante.

Raccordement sol-mur

La remontée d'étanchéité doit être réalisée avec la bande **Sikarmature** ou **Sika® SealTape® S** pliée en partie centrale marouflée dans la première couche de **Sikalastic®-260 Stop Aqua**. La bande est plaquée à l'aide de la face lisse d'une taloche à plat ou avec une taloche à enduire tenue en biais en prenant soin d'éviter les plis puis recouverte immédiatement d'une couche de **Sikalastic®-260 Stop Aqua**. Le recouvrement entre deux bandes est de 5 cm au moins.

Sikalastic®-260 Stop Aqua doit être appliqué sur une hauteur :

- d'au moins 7 cm au-dessus du sol fini dans les locaux

P3 au plus,

- d'au moins 10 cm au-dessus du sol fini dans les cuisines collectives classées P4S.

Les angles rentrants et sortants sont traités soit avec la bande **Sikarmature** ou **Sika® SealTape® S** pliée, soit avec les angles préformés **CEGEDRY AR/AS**.

Traversées de canalisations

- Au sol, un socle de 10 cm de haut et 10 cm de large doit être réalisé autour de la canalisation ou du fourreau. Un espace de 5 mm au moins est ménagé entre le carrelage et la canalisation émergente. Il doit être ensuite comblé avec un mastic. Le pied du socle est traité comme un raccordement sol-mur.
- Au mur, le tuyau ou son fourreau s'il existe doivent déborder de 1 cm au moins de nu de la paroi. **Sikalastic®-260 Stop Aqua** est appliqué jusqu'au tuyau ou au fourreau en continuité avec la partie courante. Un morceau de bande **Sikarmature** ou **Sika® SealTape® S** découpé au format et troué en son centre, est apposée autour du fourreau et noyée **Sikalastic®-260 Stop Aqua**. Lors de la pose du carrelage, un espace de 5 mm au moins est ménagé entre le carrelage (mortier-colle et carreau) et le tuyau (ou le fourreau). Il doit ensuite être comblé avec un mastic.

Scellements

Les scellements ne doivent pas nuire à la continuité d'étanchéité. Pour les pièces volumineuses, ils sont réalisés avec **SikaGrout®-217** ou **Sikagrout®-212 R**. Les scellements chimiques réalisés après la mise en œuvre de **Sikalastic®-260 Stop Aqua** doivent être si possible en nombre limité et réalisé avec la résine époxydique **Sika® AnchorFix®-3030**.

Joints de retrait et de fractionnement

Ils doivent être remplis avec **CEGEFOND BF2** sablé en surface et à refus avec **Sika® Quartz 0,4/0,9**. Après élimination du surplus de sable, appliquer la bande **Sikarmature** ou **Sika® SealTape® S** noyée entre 2 passes de **Sikalastic®-260 Stop Aqua**.

Traitement des zones courantes

Après avoir légèrement humidifié le support (hors support primairisé), le produit sera appliqué en deux couches, au peigne V4 ou au rouleau, en fonction de la consommation. Voir §MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE.

Important : protection de l'étanchéité

L'accès au local est interdit avant la pose de la protection. Protéger provisoirement **Sikalastic®-260 Stop Aqua** pour éviter la détérioration de l'étanchéité avant la mise en place de la protection dure définitive. **Sikalastic®-260 Stop Aqua** doit être recouvert par un revêtement céramique au plus tôt 90 minutes après la seconde couche* et dans un délai maximal de 7

jours. Si ce délai ne peut être respecté, il est impératif de mettre en place une protection adaptée vis-à-vis du poinçonnement afin d'éviter tous risques de détérioration ou de salissures de l'étanchéité (ex : film PE, intissé, plaque de PSE ou de bois...).

*Ce délai peut varier en fonction de la température et de l'humidité relative ambiantes

NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau avant séchage du produit.
Une fois durci, il doit être retiré par action mécanique.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex · France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

Sikalastic-260StopAqua-fr-FR-(05-2023)-2-3.pdf

Notice Produit
Sikalastic®-260 Stop Aqua
Mai 2023, Version 02.03
02179020200000024

