

## Sikafloor Multiflex PS 32.4

### REVETEMENT DE SOL COULE POLUYRETHANNE 4 mm

Le revêtement sélectionné est un système de sol coulé semi-rigide, autolissant à base de résines poluryréthane colorées d'une épaisseur de 4 mm.

#### **Ce système bénéficie des homologations et caractéristiques suivantes :**

Conforme aux exigences du DTU 54.1 (Assimilés aux locaux classés P4 du classement UPEC)

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 13 813

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 1504-2

Usine de Production certifiée ISO 9001 et ISO 14001

Réaction au feu Bfl-S1 selon norme EN 13501-1

Classement A+ en Emission Air Intérieur

Salles propres : Emission d'A.M.C Classification ISO Classe - 6,9 (N EN ISO 14644-8)

#### **Le système est constitué des couches suivantes :**

Une ou plusieurs couches de primaire époxydique sans solvant SIKAFLOOR 151\* à raison de 0,5 Kg/m<sup>2</sup> par couche, selon les caractéristiques et localisation du support. (\*Remplace le Sikafloor 161)

Une couche de nivellement SIKAFLOOR 151\* chargé jusqu'à 1/1 avec du SikaQuartz, à raison de 2,4 kg/m<sup>2</sup>.

Une couche de masse colorée d'environ 2 mm de SIKAFLOOR 3240 chargé jusqu'à 1/0,5 avec du SikaQuartz, à raison de 4 kg/m<sup>2</sup>.

La mise en œuvre est effectuée par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de travaux.

#### **Éléments complémentaires :**

- Plinthes en résine « SikaPlinthe »
- Système de joint « SikaFloor Joint»
- Différents type de finition mate
- Protocole d'entretien

#### **SIKA FRANCE S.A.S.**

Au capital de 318 018 200 € - RCS Bobigny 572232411 – APE 2059Z

Siège social : 84 rue Edouard Vaillant – 93350 LE BOURGET –

Tél.: +33 1 49 92 80 00 – Fax: +33 1 49 92 85 88 - www.sika.fr