

## NOTICE PRODUIT

# Sika Boom<sup>®</sup> XL Multiposition

Mousse polyuréthane expansive usage tous sens.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Sika Boom<sup>®</sup>-XL Multiposition est une mousse polyuréthane mono-composante expansive en aérosol qui durcit après extrusion.

## DOMAINES D'APPLICATION

Le Sika Boom<sup>®</sup>-XL Multiposition permet de remplir et de calfeutrer les vides par injection pour :

- Complément de fixation mécanique et isolation autour de châssis de portes et fenêtres.
- Isolation : contre le bruit, le froid et les courants d'air.
- Remplissage des espaces creux dans : murs, cloisons, passages de tuyauteries et canalisations, autour de coffres de volets roulants et système d'air conditionné.

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Bonne adhérence sur béton, mortier de ciment, fibres ciment, terre cuite, plâtre, tuile, bois. Autres supports : essais préalables.
- Insensible aux variations d'humidité après durcissement.
- Isolant thermique et acoustique.
- S'extrude "tête en haut" ou "tête en bas" après agitation énergique.
- Gaz propulseur non préjudiciable pour la couche d'ozone.

## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Emissions dans l'air intérieur\*(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011) : A+ « très faibles émissions » \*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Base chimique</b>	Mousse polyuréthane mono-composante.
<b>Conditionnement</b>	Carton de 12 aérosols de 500 ml.
<b>Couleur</b>	Blanc.
<b>Durée de Conservation</b>	12 mois dans les conditions de stockage citées ci-dessous. Une fois entamé, l'aérosol doit être utilisé dans la semaine qui suit son ouverture. Replier le tuyau rallonge comme indiqué sur l'étiquette de l'aérosol.
<b>Conditions de Stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De + 5°C à + 25 °C dans un local sec et bien ventilé, en emballage d'origine non entamé et hermétiquement fermé.</li> <li>▪ Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.</li> <li>▪ Stocker les aérosols en position verticale.</li> </ul>
<b>Densité</b>	15 ± 4 kg / m <sup>3</sup> env. (mousse polymérisée en expansion libre).

## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Résistance à la Traction</b>	0,04 MPa env. à + 23°C en rupture cohésive à 7 jours de séchage à + 23°C et 50% HR (ISO 8339).
<b>Stabilité Dimensionnelle</b>	Après polymérisation complète.
<b>Réaction au Feu</b>	Mousse polymérisée (durcie) : B3 (DIN 4102 part 1)
<b>Résistance Thermique et à la Lumière</b>	Protéger des intempéries (UV, eau, etc...) et du feu.
<b>Température de Service</b>	- 40°C à + 80°C pour la mousse polymérisée (durcie).

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

<b>Rendement</b>	Un aérosol de 500 ml de Sika Boom® -XL Multiposition permet d'obtenir jusqu'à 20 litres env. en expansion libre, en ambiance libre et humide à + 20 °C et 85 % HR. Le rendement du Sika Boom® -XL Multiposition dépend du taux d'humidité ambiant et des supports, de la température et de la durée de stockage. Les rendements tête en haut et tête en bas sont comparables en utilisation normale et diminuent naturellement après stockage.
<b>Température du Produit</b>	Température de l'aérosol : de + 5°C minimum à + 25 °C.
<b>Température de l'Air Ambiant</b>	de + 5°C minimum à + 25 °C.
<b>Humidité relative de l'Air</b>	entre 30 % et 100 %.
<b>Température du Support</b>	de + 5°C minimum à + 25 °C.
<b>Humidité du Support</b>	Sec visuellement.
<b>Vitesse de Durcissement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Séchage final après 24 heures à + 20 °C et 50 % HR.</li><li>▪ Temps d'attente de la mousse polymérisée (durcie) avant découpe et recouvrement par un mortier ou une peinture: 24h à +20°C et 50% HR.</li></ul>
<b>Délai pour être Sec au Toucher</b>	30 à 40 minutes env. à + 20 °C et 50 % HR.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être cohésifs, sains et propres. Éliminer la poussière, laitance, graisse, rouille, etc... et tout produit pouvant nuire à l'adhérence. Humidifier les supports en pulvérisant de l'eau du robinet.

### MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

- Préalablement à l'application de la mousse, protéger de toutes bavures, les supports avec un ruban adhésif de masquage amovible et le sol.
- Visser sans forcer le tuyau rallonge sur l'aérosol.
- Agiter énergiquement l'aérosol pendant 30 secondes.
- Extruder la mousse "tête en haut" ou "tête en bas" en appuyant modérément sur la gâchette. En extrusion tête en haut, une faible quantité de gaz est extrudée naturellement avant la mousse.
- Immédiatement après utilisation, nettoyer la valve avec de l'acétone ou au Sika Boom® Cleaner et nettoyer le tuyau rallonge avec le Sika Boom® Cleaner pour une seconde utilisation.
- Appliquer une couche jusqu'à 30 mm d'épaisseur.
- Humidifier en pulvérisant de l'eau du robinet entre les couches de mousse extrudée.

- Remplir les cavités de 30 % env. de leur volume total, car en cas d'excès, la forte expansion de la mousse peut provoquer des débordements importants et des salissures éventuelles.
- En cas d'extrusions multiples, agiter à nouveau l'aérosol avant chaque extrusion.
- Les bavures non polymérisées pourront être nettoyées immédiatement avec de l'acétone ou au Sika Boom® Cleaner en évitant le contact avec la couche de mousse.
- La consistance de la mousse convient pour le remplissage des joints verticaux jusqu'à 5 cm de largeur.
- Les joints de largeur supérieure à 5 cm devront être remplis par couches successives appliquées sur les précédentes complètement polymérisées.
- Après polymérisation, couper si nécessaire la mousse à l'aide d'un cutter.
- Dans le cas de menuiseries extérieures, faire un habillage extérieur avec du mortier de ciment en 10 mm d'épaisseur et appliquer ensuite un joint de mastic de la gamme Sika® sur un FONDS DE JOINTS Sika® de section adaptée pour assurer l'étanchéité à l'eau.
- La résistance finale est obtenue après polymérisation complète.
- Peut être peint après 24 heures de séchage à + 20°C : essai préalable.
- Peut être enduit après 24 heures de séchage à +

20°C avec un mortier de ciment ou de plâtre.

## NETTOYAGE DES OUTILS

- Mousse non polymérisée : acétone ou Sika Boom® Cleaner.
- Mousse polymérisée: abrasion mécanique.

## LIMITATIONS

- Ne pas utiliser en milieu clos. Ventiler le local d'application.
- Ne pas exposer l'aérosol au soleil et à la chaleur ni à une température supérieure à + 50 °C : risque d'explosion.
- Ne pas mettre au contact la mousse extrudée avec de l'acétone ou le Sika Boom® Cleaner, ce qui modifierait son expansion et sa polymérisation.
- Le Sika Boom® -XL Multiposition n'est pas adapté : sur supports siliconés, pour le calfeutrement étanche à l'eau, sur les supports immergés, en sol, au contact avec des produits renfermant des huiles légères, des plastifiants ou des anti-oxydants : bitume, brai, asphalte, Polypropylène, Polyéthylène, Téflon, silicone, huiles, graisses, agents de démoulage, etc....
- Les contraintes de service ne doivent pas dépasser la résistance de la mousse.
- Le Sika Boom® -XL Multiposition convient uniquement en complément de fixation mécanique.
- La mousse se dégrade en surface en cas d'exposition prolongée aux UV et à l'eau. Protéger la mousse polymérisée avec une peinture ou un mortier adapté.

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

# ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et sur le site [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Notice Produit**  
Sika Boom® XL Multiposition  
Mai 2018, Version 01.02  
02051406000000028

SikaBoomXLMultiposition-fr-FR-(05-2018)-1-2.pdf

