

NOTICE PRODUIT

Sika BlackSeal® BT

Mastic colle à base de caoutchouc butyle pour la construction

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® BlackSeal BT est un mastic colle mono composant à base de caoutchouc butyle qui adhère sur la plupart des matériaux courants de la construction.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® BlackSeal BT est adapté pour les applications à l'extérieur de calfeutrement, de collage et de réparation en toitures, murs et autres éléments de bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Adhère sur de nombreux supports de la construction
- Ne nécessite pas de primaire
- Application facile
- Peut être appliqué sur supports humides
- Formule à haut extrait sec. Adapté pour le remplissage de cavités sans retrait

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Caoutchouc butyle
Conditionnement	Cartouche de 300 ml, Carton de 12 cartouches
Couleur	Noir
Durée de Conservation	Sika® BlackSeal BT a une durée de vie de 24 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement en emballage d'origine non entamé et non endommagé et si les conditions de stockage sont respectées.
Conditions de Stockage	Sika® BlackSeal BT doit être stocké dans des conditions sèches, à l'abri du rayonnement direct du soleil et à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.
Densité	~ 1,80 kg/l (ISO 1183-1)
Teneur en Matière sèche	~ 85 %

INFORMATIONS TECHNIQUES

Température de Service -20 °C min. / +70 °C max

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Résistance au Coulage	< 3 mm (profilé 20 mm , 23 °C) (ISO 7390)
Température de l'Air Ambiant	+5 °C min. / +40 °C max.
Température du Support	+5 °C min. / +40 °C max., à 3°C minimum au-dessus du point de rosée.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Pour l'application de Sika® BlackSeal BT toutes les règles généralement acceptées dans le bâtiment et la construction s'appliquent.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, sec, sain, et homogène, exempt d'huiles, graisse, poussière et particules non adhérentes ou friables. La peinture, laitance de ciment et autres éléments faiblement adhérents doivent être éliminés.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

Sika® BlackSeal BT est fourni prêt à l'emploi. Installer une cartouche dans le pistolet à mastic et extruder Sika® BlackSeal BT dans le joint ou sur le support de collage. Pour les joints de recouvrement, appliquer une quantité suffisante de Sika® BlackSeal BT pour ponter l'espace, puis presser les supports l'un contre l'autre tant qu'ils sont encore collants, en conservant un film de mastic de 2 mm. Lors de l'utilisation en colle, presser les supports l'un contre l'autre, les séparer et attendre pendant 10 minutes env. jusqu'à ce que Sika® BlackSeal BT forme sa peau, puis presser à nouveau les supports l'un contre l'autre.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer tous les outils et le matériel d'application immédiatement après utilisation avec les lingettes imprégnées Sika®. Une fois polymérisé, les résidus de produit ne peuvent être enlevés que mécaniquement.

LIMITATIONS

- Pour ne pas nuire à l'adhérence et à l'esthétique du joint, ne jamais faire d'application par-dessus ou au contact de matériaux renfermant des huiles légères, des plastifiants ou des anti-oxydants : bitume, brai, asphalte, caoutchouc, silicone, ancien mastic, etc.
- Sika® BlackSeal BT ne peut pas être peint.
- Ne pas utiliser Sika® BlackSeal BT en joints immergés.
- Ne pas utiliser Sika® BlackSeal BT en joints de vitrages.
- Avant d'utiliser Sika® BlackSeal BT pouvant être en contact avec d'autres mastics ou colles, la compatibilité doit être testée.
- Ne pas utiliser Sika® BlackSeal BT pour le calfeutrement de joints dans et autour de piscines.
- Ne pas utiliser Sika® BlackSeal BT sur pierre naturelle.
- Ne pas utiliser Sika® BlackSeal BT au contact direct avec d'autres mastics ou colles.
- Avant d'utiliser Sika® BlackSeal BT sur supports en matières plastiques, la compatibilité doit être testée.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
Sika BlackSeal® BT
Mai 2018, Version 03.02
02051108000000015

SikaBlackSealBT-fr-FR-(05-2018)-3-2.pdf

