

NOTICE PRODUIT

Sika® Chapdur® Premix

Durcisseur de surface pour dallages en béton.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Chapdur® Premix est un mélange prêt à l'emploi de ciment, de pigments, d'adjuvants et d'agrégats durs d'origine minérale, de forme et de granulométrie étudiées, sélectionnés pour leurs hautes qualités physico-mécaniques.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Chapdur® Premix ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

Sika® Chapdur® Premix est incorporé superficiellement dans les dallages en béton afin d'en augmenter la résistance à l'abrasion et de réduire les formations de poussière.

Sika® Chapdur® Premix convient dans tous les cas où les sols sont soumis à des sollicitations mécaniques importantes :

- entrepôts, quais, couloirs de circulation,
- ateliers de petite mécanique,
- ateliers de matériel de précision,
- parkings, stations-services, garages...

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Sac de 25 kg
Durée de Conservation	1 an
Conditions de Stockage	Sika® Chapdur® Premix doit être conservé en emballage intact et à l'abri de l'humidité.
Aspect / Couleur	Gris ciment
Masse Volumique apparente	≈ 1,4

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Haute résistance à l'abrasion,
- réduction du poussiérage en surface,
- amélioration de la résistance aux chocs,
- amélioration de la tenue aux huiles et graisses,
- coloration dans la masse,
- mise en oeuvre simple : l'incorporation du Sika® Chapdur® Premix se fait sur béton frais,
- suppression de la chape rapportée, donc rapidité d'exécution et économie de main d'oeuvre,
- aspect uniforme en fonction du soin apporté au talochage.

AGRÉMENTS / NORMES

Essais d'usure à la meule TABER : CEBTP - PV n° 2352.6.607 du 10/10/89.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à l'Abrasion	Perte de poids à l'essai TABER après 1000 tours (en g)	
	Mortier témoin avec sable de quartz dosé à 450 kg/m ³ de CEM I	4,60
	Sika® Chapdur® Premix	2,40

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	La consommation moyenne de Sika® Chapdur® Premix est de 4,5 à 6,0 kg/m ² .
Épaisseur de la Couche	Suivant la consommation indiquée, l'épaisseur de renforcement superficiel ainsi obtenue est de 2 à 3 mm.
Délai d'attente / Recouvrement	Suivant la température et le type de ciment utilisé pour la réalisation du dallage, il faut attendre : <ul style="list-style-type: none">▪ 24 à 48 heures pour un trafic piétonnier,▪ 7 à 10 jours pour un trafic d'engins légers,▪ 28 jours pour un trafic normal.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Manipulation analogue à celle d'un ciment. Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

La dalle béton doit avoir 15 cm d'épaisseur au moins. Tirer le béton à la règle vibrante puis, dès que sa plasticité le permet, le talocher de préférence à la truelle mécanique.

Le béton sera considéré comme propre à recevoir le Sika® Chapdur® Premix lorsqu'en appuyant fortement avec le pouce sur la surface, celui-ci ne laisse qu'une empreinte de 3 à 5 mm de profondeur.

APPLICATION

Répandre le Sika® Chapdur® Premix à la main ou avec un appareil adapté de la manière la plus uniforme possible.

Talochage :

Attendre que Sika® Chapdur® Premix soit humidifié uniformément par l'eau du béton puis talocher à la truelle mécanique maintenue bien à plat et tournant à bas régime. À noter que tout arrachement de la surface ou toute remontée de laitance signifie que le béton est encore trop frais et qu'il faut attendre.

Nota : en fonction des caractéristiques du béton support (dosage en eau, qualité de ciment), on peut observer de légères variations de couleur.

Lissage :

Dès que la plasticité ou le début de prise le permet, effectuer un pré-lissage à l'aide de la même machine tournant à bas régime mais équipée de lisseuses métalliques à l'inclinaison minimum. Le dernier lissage (si nécessaire) sera effectué en faisant tourner la machine à haut régime.

TRAITEMENT DE CURE

La protection superficielle du Sika® Chapdur® Premix est indispensable pour éviter la dessiccation prématurée, le faïençage ou l'apparition d'efflorescences. Après le dernier lissage, pulvériser immédiatement sur la surface du béton le produit de cure **SikaCem Cure®** ou **Antisol® O**, à raison de 100 à 200 g par mètre carré.

NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau, avant durcissement du ciment.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex · France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

SikaChapdurPremix-fr-FR-(07-2024)-1-2.pdf

Notice Produit
Sika® Chapdur® Premix
Juillet 2024, Version 01.02
020815010030000004

