



SikaSeal[®]-184 Maçonnerie

MASTIC ACRYLIQUE HAUTE PERFORMANCE POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ EN EXTÉRIEUR



AVANTAGES PRODUIT

- Peut être peint
- Lissage facile
- Résistant aux intempéries : étanche à l'eau et à l'air
- Souple

INFOS TECHNIQUES

- Consommation : env. 12 m de joint (section 5 x 5 mm)
- Température d'application : + 5°C à + 35°C
- Temps de formation de peau : environ 10 min
- Capacité totale de mouvement : 12,5 %

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application :
 - Joints de raccordement
 - Joints de finition et d'étanchéité à faible mouvement
 - Joints autour de portes, traversées de tuyaux PVC, cloisons sèches
 - Calfeutrement de fissures
- Couleurs : Blanc, gris béton, beige
- Conditionnements : Cartouche 300 ml, box 60 cartouches
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

