

NOTICE PRODUIT

SikaGrind®-137 FR

Additif d'amélioration des résistances à jeune âge des ciments

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaGrind®-137 FR est un agent de mouture chloré pour ciments.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaGrind®-137 FR est un agent de mouture utilisé pour la fabrication de ciments avec ou sans ajouts. Il permet d'augmenter par effet chimique les résistances mécaniques des ciments aux jeunes âges.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

SikaGrind®-137 FR permet d'activer chimiquement le processus d'hydratation du ciment, ceci se traduit par une amélioration des résistances mécaniques aux jeunes âges.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	<ul style="list-style-type: none">▪ CP de 1000 litres▪ Vrac
Durée de Conservation	36 mois dans son emballage intact, dans les conditions de stockage recommandé.
Conditions de Stockage	Dans un local fermé et sur bac de rétention, à l'abri de l'ensoleillement direct.
Densité	1,350 ± 0,03 (à 20°C)
Valeur pH	9,0 ± 1,0
Teneur Totale en Ions Chlorure	< 24 %

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage	<p>La plage de dosage usuelle du SikaGrind®-137 FR est comprise entre 500 et 3000 grammes par tonne de ciment. Le dosage optimal étant déterminé par l'usage industriel.</p> <p>Le SikaGrind®-137 FR doit être ajouté sur le tapis d'alimentation de la matière avant l'entrée dans le broyeur ou directement à l'intérieur de celui-ci. Le dosage doit se faire à l'aide de pompes adaptées aux débits envisagés.</p>
--------	--

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex · France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

SikaGrind-137FR-fr-FR-(07-2024)-1-1.pdf

Notice Produit
SikaGrind®-137 FR
Juillet 2024, Version 01.01
021407021000000483

