BUILDING TRUST

NOTICE PRODUIT

SikaControl®-20 SR

Agent réducteur de retrait et stabilisateur pour chapes fluides

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaControl®-20 SR est un additif liquide qui permet de réduire de magnière significative le retrait des chapes fluides à base de ciment et permet d'améliorer leur stabilité en augmentant leur robustesse aux variations d'eau.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaControl®-20 SR ne contient pas de chlorures ni de substances favorisant la corrosion de l'acier. SikaControl®-20 SR est recommandé dans les chapes fluides à base de liants hydrauliques, notamment les procédés Sika certifiés.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

En plus de son action anti-retrait basée sur la même technologie que le SikaControl®-40 FR, le SikaControl®-20 SR a une fonction stabilisante qui renforce la robustesse des chapes fluides en apportant un effet seuillant au matériau. En revanche, le SikaControl®-20 SR n'apporte aucune viscosité et permet donc d'obtenir des chapes peu collantes sans ressuage ni ségrégation.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	▪ Vrac ▪ CP de 1000 litres ▪ Fût de 215 litres ▪ Echantillon de 5 litres
Couleur	Incolore à jaunâtre.
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact.
Conditions de Stockage	A l'abri du gel. En cas de gel accidentel, le produit retrouve ses qualités d'origine une fois dégelé lentement et réhomogénéisé.
Densité	1,010 ± 0,020
Teneur Totale en Ions Chlorure	≤ 0,1 %
Équivalent Oxyde de Sodium	≤ 0,5 %
Dosage	Entre 3 et 15 kg/m3 selon l'efficacité recherchée. Pour les procédés certifiés de chape fluide Sika, le dosage est déterminé lors de la qualification de la formule au laboratoire Sika.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex · France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr