

NOTICE PRODUIT

SikaRoof® Adhesive C-733

Colle contact pour membranes PVC-P d'étanchéité de toiture Sikaplan®

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaRoof® Adhesive C-733 est une colle contact solvantée monocomposant à base de caoutchouc nitrile.

DOMAINES D'APPLICATION

Collage des relevés, des chéneaux et des points singuliers en membranes d'étanchéité de toiture Sikaplan® sur les supports suivants :

- Maçonnerie, béton, béton cellulaire
- Bois et panneaux dérivés du bois, panneaux de particules orientées (OSB), panneaux de contre-plaqué
- Acier galvanisé, aluminium
- Panneaux isolants en laines minérales présentant une résistance à la compression suffisante et une surface de collage appropriée

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Adhère sur des surfaces solides, rugueuses et propres
- Application au pinceau ou au rouleau
- La résistance maximale dépend des conditions climatiques pendant l'application

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Caoutchouc nitrile solvanté	
Conditionnement	Bidon métallique	5 kg ou 20 kg
	Se référer au tarif	
Durée de Conservation	24 mois à compter de la date de production. Se reporter à la date limite d'utilisation sur l'emballage.	
Conditions de Stockage	SikaRoof® Adhesive C-733 doit être conservée dans l'emballage d'origine non ouvert et intact, au sec et à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C. Eviter l'exposition à la lumière directe du soleil. Ne pas exposer à l'humidité ambiante et/ou à une humidité extrême pendant le stockage. Se reporter à l'emballage.	
Densité	~0,90 kg/l (+20 °C)	
Teneur en Composés Organiques Volatils (COV)	COV-EU 77,01 %	
Consistance	Liquide	
Couleur	Jaunâtre	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	~300–500 g/m ² La consommation dépend de la rugosité et du pouvoir absorption du support. Ces valeurs sont théoriques et ne tiennent pas compte de l'ajout de matériau dû à la porosité, à la planéité du support, aux variations de niveau ou aux pertes, etc...
Température de l'Air Ambiant	+5 °C min
Température du Support	+5 °C min
Temps de Prise	L'adhérence totale est généralement obtenue immédiatement après le collage. Elle peut être affectée par les conditions ambiantes.

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du Système	▪ Sikaplan® G / VG / SGmA / SGK : membranes synthétiques PVC pour le traitement des relevés, chéneaux ▪ Sikaplan® D : membrane synthétique PVC pour le traitement des points singuliers ▪ SikaRoof® Cleaner L-100 : diluant et produit de nettoyage
Compatibilité	Non compatible avec les supports : ▪ Panneaux isolants de polystyrène expansé (EPS) ou extrudé (XPS) ▪ Plaque de cuivre ▪ Bitume Ces matériaux peuvent nuire aux propriétés du produit.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Se reporter au Document Technique d'Application ou au Cahier des Clauses Techniques des systèmes Sika-plan®.

LIMITATIONS

- Les travaux d'installation doivent être effectués par des entreprises dont le personnel est formé par Sika France SAS.
- SikaRoof® Adhesive C-733 peut entrer en contact direct qu'avec des matériaux compatibles (se reporter au chapitre compatibilité).
- Attention aux risques de condensation une fois la colle appliquée. La présence d'humidité peut entraîner une mauvaise adhésion.
- L'utilisation de certains produits accessoires (par exemple, des colles contact, des nettoyeurs et diluants) est limitée à des températures supérieures à +5 °C. Respecter les informations contenues dans les Notices Produit.
- Des mesures particulières peuvent être obligatoires pour l'installation à des températures ambiantes inférieures à +5 °C en raison des exigences de sécurité conformément aux réglementations nationales.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Une ventilation avec renouvellement d'air doit être assurée en cas de travaux réalisés en milieu clos.

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

Le support doit présenter une bonne cohésion pour résister aux effets de dépression dus au vent.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être résistant aux solvants et doit être ferme, propre, sec, exempt d'huile, de poussière de graisse, de décapants et de particules friables. Les supports absorbants peuvent être préalablement imprégnés de colle SikaRoof® Adhesive C-733 diluée avec du nettoyant SikaRoof® Cleaner L-100.

APPLICATION

Se reporter au Document Technique d'Application ou au Cahier des Clauses Techniques des systèmes Sika-plan®.

Informations générales :

SikaRoof® Adhesive C-733 doit être soigneusement mélangée avant utilisation.

- Fermer le bidon lorsque le travail est interrompu pendant une longue période ou si la colle n'est pas utilisée afin de garantir une maniabilité constante et la réduction de l'évaporation du solvant.
- Diluer la colle avec du nettoyeur SikaRoof® Cleaner L-100 pour augmenter sa fluidité. Il peut être nécessaire de modifier la fluidité de la colle après un stockage prolongé ou si le bidon est resté ouvert pendant une longue période. L'ajout du SikaRoof® Cleaner L-100 se fait par petites quantités à la colle en remuant soigneusement afin d'obtenir le mélange homogène souhaité.

Procédure de collage :

- Répartir uniformément SikaRoof® Adhesive C-733 sur le support à l'aide d'un rouleau. Ne pas appliquer la colle sur des surfaces ne pouvant être recouvertes par la membrane dans la journée. Sur les supports poreux, appliquer deux couches de colle (la première couche doit être entièrement sèche avant l'application de la seconde).
- Laisser sécher complètement la colle.
- Positionner la membrane d'étanchéité et la replier. Appliquer la colle uniformément sur la face inférieure de la membrane sans encoller la zone de recouvrement des membranes dite zone de soudure.
- Laisser la colle sécher et les solvants s'évaporer (test du doigt).
- Positionner correctement la membrane sur le support enduit de colle puis maroufler à l'aide du rouleau.
- Le temps de prise dépend de la température, de l'humidité de l'air, de l'état du support et de la quantité de colle appliquée.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer tous les outils et le matériel d'application avec le nettoyeur SikaRoof® Cleaner L-100 immédiatement après utilisation. Le produit une fois durci ne s'élimine que mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex - France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

Notice Produit
SikaRoof® Adhesive C-733
Mars 2026, Version 02.02
020945071000000025

SikaRoofAdhesiveC-733-fr-FR-(03-2026)-2-2.pdf