

NOTICE PRODUIT

Sikaplan® WT Tape-200

Bande d'étanchéité pour raccordement des membranes Sikaplan® WT et SikaProof®

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikaplan® WT Tape-200 est une bande d'étanchéité en polyoléfine modifiée (FPO) destinée aux raccords et à la fixation des membranes Sikaplan® WT et SikaProof®.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikaplan® WT Tape-200 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

Sikaplan® WT Tape-200 est une bande d'étanchéité thermosoudable avec la plupart des membranes d'étanchéité à base de FPO, notamment les gammes Sikaplan® WT et SikaProof®.

Sikaplan® WT Tape-200 est utilisé pour :

- Raccorder les membranes Sikaplan® WT et SikaProof® au support et étancher les bords et les raccords

Assurer le raccordement des étanchéité des sections transversales (ramaux) de tunnels nécessitant une finition sûre et performante des membranes Sikaplan® WT ou SikaProof®

Remarque :

- Ne pas utiliser Sikaplan® WT Tape-200 avec les membranes Sikaplan® WT 4220.
- Ne pas souder de membrane d'une épaisseur inférieure à 1,0 mm ou supérieure à 3,0 mm sur Sikaplan® WT Tape-200.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Bonne adhérence sur divers types de supports
- Résistance à long terme à l'eau sous pression
- Pas de migration latérale de l'eau entre la structure en béton et la bande
- Simplicité d'application
- Soudable à l'air chaud
- Souple à basse température

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Polyoléfine modifié (FPO)	
Conditionnement	Largeur d'un rouleau	200 mm
	Longueur d'un rouleau	20 m
	Épaisseur	2 mm
Aspect / Couleur	Couleur de la couche supérieure	Gris
	Couleur de la couche inférieure	Noir
	Aspect de la couche supérieure	Lisse
Durée de Conservation	24 mois à partir de la date de production	

Conditions de Stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, non ouvert et non endommagé, dans un environnement sec et à une température comprise entre -5 °C et +35 °C. Stocker en position horizontale. Ne pas empiler les palettes de rouleaux les unes sur les autres, ni les placer sous des palettes contenant d'autres matériaux, que ce soit pendant le transport ou le stockage.

Se reporter aux indications figurant sur l'emballage.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à la Traction	Longitudinal (MD)	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$	(EN ISO 527-3)
	Transversal (CMD)	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$	
Allongement à la Rupture	Longitudinal (MD)	$> 700 \%$	(EN ISO 527-3)
	Transversal (CMD)	$> 700 \%$	
Résistance à la Déchirure au Clou	Longitudinal (MD)	$> 65 \text{ N}$	(EN 12310-1)
	Transversal (CMD)	$> 65 \text{ N}$	
Réaction au Feu	Classe E		(EN 13501-1)
Température de Service	Condition	Minimum	Maximum
	Humide	-30 °C	+40 °C
	Sèche	-30 °C	+60 °C

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Adhesif	Consommation
	Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal	1,2 kg/mètre linéaire de bande
Remarque : les données de consommation sont théoriques et ne tiennent pas compte des pertes liées à la porosité de la surface, au profil de la surface, aux variations de niveau, aux déchets ou à toute autre cause. Appliquer le produit sur une zone d'essai afin de calculer la consommation exacte en fonction des conditions spécifiques du support et du matériel d'application prévu.		

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du Système	Le système Sikaplan® WT Tape-200 se compose d'une bande en polyoléfine modifiée (FPO) et d'une colle époxy Sikadur® destinée au collage. Les produits suivants doivent être utilisés :	
	Bande	Sikaplan® WT Tape-200
	Adhesif	Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal
	Produits complémentaires	Sikaplan® WT 1200
		Sikaplan® WT 2200
		Sikaplan® WT 5200 and WT 5210
		Sikaplan® WT 6200
SikaProof®-110		
	SikaProof® A+	

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

IMPORTANT

Respecter scrupuleusement les procédures d'installation

Respecter scrupuleusement les procédures d'installation telles que définies dans les cahiers des charges, les manuels d'application et les consignes de travail, qui doivent toujours être adaptées aux conditions réelles du chantier.

IMPORTANT

Infiltration d'eau due à un manque d'adhérence du produit

La présence de résidus de colle sur la face noire de la bande peut nuire à l'adhérence au support en béton et entraîner des infiltrations d'eau.

1. Ne pas appliquer de colle sur la face noire de la bande d'étanchéité.

Utilisation à des températures inférieures à +5 °C

Remarque : des mesures particulières peuvent s'avérer obligatoires en cas d'installation à une température ambiante inférieure à +5 °C, en raison des exigences de sécurité prévues par les réglementations nationales.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Équerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex - France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

SikaplanWTTape-200-fr-FR-(10-2026)-4-1.pdf

Notice Produit
Sikaplan® WT Tape-200
Octobre 2026, Version 04.01
020703150200000013

