

EN SAVOIR +



Sikafloor®-264 Plus

(REMPLECE SIKAFLOOR®-264 & SIKAFLOOR®-263 SL)

RÉSINE DE SOL ÉPOXYDIQUE POLYVALENTE COLORÉE

AVANTAGES PRODUIT

- Étiquetage sans phrase H360F - ne contient pas de diluant réactif classé CMR catégorie 1B
- Faibles émissions dans l'air intérieur - Classification A+
- Coloris RAL à la demande
- Faible odeur
- Polyvalence
- Bonne résistance mécanique
- Bonne résistance à l'impact
- Entretien aisé
- Hygiénique, sans joint

INFOS TECHNIQUES

- Supports : béton, chapes base ciment et mortiers hydrauliques revêtus avec un primaire époxydique Sikafloor®
- Durée pratique d'utilisation : 25 minutes (à + 20°C)
- Délai minimum d'attente / recouvrement : 24 heures minimum (à + 20°C)
- Produit appliqué prêt à l'emploi pour :
 - un trafic piéton : 24 heures (à + 20°C)
 - un trafic léger : 4 jours (à + 20°C)
 - un durcissement complet : 5 jours (à + 20°C)

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Application en revêtement filmogène (peinture de sol selon NF DTU 59.1) :
 - Système Sikafloor® MultiDur ES-10Application en couches épaisses (revêtements de sol coulés selon NF DTU 54.1) :
 - Système Sikafloor® MultiDur ES-30 (autolissant)
 - Système Sikafloor® MultiDur EB-20 (antidérapant)
- Conditionnement : Kit A + B de 30 kg
- Conservation : 24 mois à compter de la date de production

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

