

CIMPORE 5

Additif et Agent de mouture pour liants à maçonner et chaux

Présentation	Le CIMPORE 5 est un additif destiné aux liants à maçonner. Il conduit à un entraînement d'air important sur les mortiers utilisant les liants ainsi additivés et en améliore la maniabilité.
Domaines d'application	Le CIMPORE 5 est un additif pour liants à maçonner à base de ciment et/ou de chaux. En outre, le CIMPORE 5 possède un effet agent de mouture.
Caractères généraux	Le CIMPORE 5 possède un fort pouvoir entraîneur d'air qui conduit à une amélioration des caractéristiques du mortier frais (onctuosité, souplesse) et à une meilleure tenue du mortier durci aux cycles de gel/dégel. De par son effet légèrement réducteur d'eau, le CIMPORE 5 conduit à une amélioration des résistances du mortier à base de liant additivé et à une meilleure hydrofugation. Le Cimpore 5 possède un effet anti-ressuage prononcé.
Caractéristiques	
Aspect	Liquide gris/jaunâtre
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vrac ■ Container perdu de 1050 kg
Stockage	Dans un local fermé, à l'abri de l'ensoleillement direct et du gel, entre 5 et 35 °C. Le CIMPORE 5 peut geler, mais une fois dégelé et réhomogénéisé, il retrouve ses qualités d'origine. En cas de gel prolongé et intense, vérifier qu'il n'a pas été déstabilisé.
Conservation	1 an à partir de sa date de fabrication
Données techniques	
Densité	1,05 ± 0,02
pH	9,0 ± 1,0
Teneur en ions Cl⁻	≤ 0,10%
Conditions d'application	
Dosage	0,2 à 0,7 kg/t
Mise en œuvre	
Conditions d'utilisation	Le CIMPORE 5 peut être incorporé au liant lors du broyage ou en fin de fabrication.
Précautions d'emploi	Rincer à l'eau en cas de projection sur la peau ou dans les yeux. Consulter la fiche de données de sécurité accessible sur Internet www.sika.fr

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA® a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



SIKA® France S.A.S
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
France

Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 80 21
www.sika.fr

Organisme de certification
AFNOR CERTIFICATION
11, avenue Francis de Pressensé
93571 Saint-Denis La Plaine Cedex
France