

GUIDE DE CHOIX



Fluidité



Autonivelance



Gain de temps



Prêt à l'emploi



Economie

Chapes autonivelantes à base ciment

CHAPE SIKA	N° de certificat QB 46 Avis Technique	Classement UPEC maximal du local	Classe de résistance	Plage d'étalement au cône CEN	Plancher chauffant		Surface maximale de fractionnement (longueur maximale)***	
					PCE*	PRE**	Hors plancher chauffant	Plancher chauffant
Sika LevelChape® HCS	22-CF 096	U4P3E3C2	C16F3	22 à 26 cm	Non autorisée		60 m² (10 m)	Non autorisée
Sika ViscoChape®	22-CF 122	U4P4E3C2	C20F4	22 à 28 cm	Oui	Oui	80 m² (14 m)	40 m² (8 m)
Sika ViscoChape® XLS	22-CF-377 DTA n°13/24-1515_V1	U4P3E3C2	C20F4	22 à 26 cm	Oui	Oui	100 m² (14 m)	80 m² (12 m)
Sika ViscoChape® P4S	22-CF 210 DTA n°13/23-1505_V1	U4P4SE3C2	C25F5	22 à 26 cm	Non autorisée		80 m² (14 m)	Non autorisée

CHAPE SIKA	Utilisation des fibres						Épaisseur minimale					
	Pose adhérente	Pose désolidarisée	Pose sur isolant, hors P4				Pose adhérente	Pose désolidarisée	Pose sur isolant, hors P4			
			SC1	SC2	PCE*	PRE**			SC1	SC2	PCE*	PRE**
Sika LevelChape® HCS	Non fibrée	Non fibrée	Non fibrée	Non fibrée	Non autorisée		3 cm	4 cm	4,5 cm	5 cm	Non autorisée	
			Fibrée	Fibrée					4 cm	4,5 cm		
Sika ViscoChape®	Non fibrée	Non fibrée	Non fibrée	Non fibrée	Fibrée	Fibrée	3 cm sur P2/P3	3 cm sur P2/P3	4 cm	5 cm	PCE : 3 cm au-dessus du tube	
				Fibrée			5 cm sur P4 et 4 cm si fibrée	5 cm sur P4		4,5 cm	PRE : 4 cm en tout point au-dessus de l'isolant SC1	
Sika ViscoChape® XLS	Non fibrée	Non fibrée	Non fibrée	Non fibrée	Non fibrée	Fibrée	3 cm sur P2/P3	3 cm sur P2/P3	4 cm	5 cm	PCE : 3 cm au-dessus du tube	
				Fibrée						4,5 cm	PRE : 4 cm en tout point au-dessus de l'isolant SC1	
Sika ViscoChape® P4S	Non autorisée	Fibrée	Non autorisée				Non autorisée	5 cm	Non autorisée			

* PCE : Plancher Chauffant à eau chaude - ** PRE : Plancher Rayonnant Electrique - *** Fractionnement des couloirs ≤ 3 m de largeur : tous les 5 mètres

Épaisseur maximale de la chape : 10 cm