

NOTICE PRODUIT

Sika ViscoFlow®-900 Fast

SUPERPLASTIFIANT / HAUT RÉDUCTEUR D'EAU



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika ViscoFlow®-900 Fast est un superplastifiant haut réducteur d'eau du nouveau système d'adjuvantation sur-mesure Sika® Mix & Flow.

DOMAINES D'APPLICATION

Le système d'adjuvantation sur-mesure Sika® Mix & Flow permet de répondre à toutes les applications de centrale de béton prêt à l'emploi (S1 à S5, BAP, bétons spéciaux, ...) avec la capacité de s'adapter à la fois aux fluctuations des matériaux et des ciments utilisés mais également d'adapter l'adjuvantation à la saisonnalité.

L'adjuvantation sur-mesure est obtenue grâce à l'emploi d'adjuvants seuls ou en synergie (au maximum 3 simultanément).

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Au sein du pack Sika® Mix & Flow, Sika ViscoFlow®-900 Fast est l'adjuvant, utilisé seul ou en combinaison, qui permet :

- de réaliser des bétons de toute classe de consistance,
- d'apporter un très haut pouvoir de fluidification/ de réduction d'eau, sur une large gamme de ciments et de matériaux,
- de réaliser des bétons très techniques BHP, BTHP ou BFUHP...
- de faciliter l'emploi de sables et gravillons réputés difficiles,
- d'adjuvanter des liants avec une empreinte carbone réduite (CEM II/C-M, CEM VI, CEMIII, béton d'ingénierie...).

AGRÉMENTS / NORMES

Marquage CE et NF selon la norme NF EN 934-2 tab 3.1 et 3.2.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vrac ▪ Conteneur perdu de 1000 litres ▪ Fût de 215 litres
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact
Conditions de Stockage	A l'abri du gel. En cas de gel accidentel, le produit retrouve ses qualités d'origine une fois dégelé lentement et réhomogénéisé.
Aspect / Couleur	Incolore à jaunâtre
Densité	1,060 +/- 0,020
Extrait Sec	30,0 ± 1,5% (méthode halogène selon NF 085) 30,0 ± 1,5% (NF EN 480-8)

Valeur pH 3,3 +/- 1,0

Teneur Totale en Ions Chlorure $\leq 0,1 \%$

Équivalent Oxyde de Sodium $\leq 2 \%$

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage Plage de dosage : 0,02 à 5,0% du poids du liant ou du ciment selon la fluidité et les performances recherchées

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Sika ViscoFlow®-900 Fast est ajouté, soit, en même temps que l'eau de gâchage, soit en différé dans le béton préalablement mouillé avec une fraction de l'eau de gâchage.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Équerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex · France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

SikaViscoFlow-900Fast-fr-FR-(02-2024)-1-3.pdf

Notice Produit
Sika ViscoFlow®-900 Fast
Février 2024, Version 01.03
021301011000004158

