

NOTICE PRODUIT

Sika® Separol®-443 Pure Synthèse

Agent de démoulage différé — Synthèse



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Separol®-443 Pure Synthèse est un agent de démoulage différé des bétons et mortiers, prêt à l'emploi. Il est élaboré sans solvant.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Separol®-443 Pure Synthèse est utilisée comme agent de démoulage différé sur chantier :

- sur supports métalliques ou bois à une température comprise entre -5°C et +70°C (pour tout autre support, nous consulter, ou effectuer un test de compatibilité préliminaire)
- par temps froid comme par temps chaud
- pour bétons classiques vibrés ou bétons spéciaux non vibrés (bétons autoplaçants)
- quand il est nécessaire d'obtenir une régularité de la teinte du béton durci.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Supprime l'adhérence du béton ou de la laitance sur les surfaces traitées
- Ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage ou démoulage.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement

- Bidons de 2 litres
- Fût de 210 litres
- Conteneur perdu de 1000 litres

Durée de Conservation

Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 3 ans.

Conditions de Stockage

- Stocker entre -5°C et + 35°C
- Se conformer à la législation en vigueur concernant le stockage de cet agent de démoulage
- Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits alimentaires.

- Permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est la responsabilité de l'applicateur)
- Particulièrement adapté aux bétons architecturaux, ne tache pas les bétons blancs ou colorés.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹️
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹️☹️☹️
	COV	☹️
	BIODÉGRADABILITÉ	☹️
☹️ Critère favorable ☹️ Critère défavorable		

Notice Produit

Sika® Separol®-443 Pure Synthèse

Juin 2024, Version 01.02

021405021000000360

Aspect / Couleur	Liquide jaune clair à brun
Densité	Environ 0,87 à 20°C
Point éclair	> 100°C

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	1 litre de Sika® Separol®-443 Pure Synthèse permet de traiter 30 à 50 m ² selon l'état du support.
--------------	---

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Sika® Separol®-443 Pure Synthèse s'emploie pur. Pulvériser ou badigeonner uniformément une pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs.

Pour application sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, nous préconisons de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application.

Pour le matériel souillé par la laitance, un nettoyage avec le produit Sika® Décap est souhaitable avant application de Sika® Separol®-443 Pure Synthèse.

IMPORTANT

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Équerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex · France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

SikaSeparol-443PureSynthse-fr-FR-(06-2024)-1-2.pdf

Notice Produit
Sika® Separol®-443 Pure Synthèse
Juin 2024, Version 01.02
021405021000000360

