

## NOTICE PRODUIT

# Sikaplan® WP Tape-200

Bande de finition, de fixation et d'étanchéité pour les systèmes de membranes Sikaplan® WP

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikaplan® WP Tape-200 est une bande d'étanchéité à base de PVC modifié destinée aux raccords et aux fixations des membranes Sikaplan® WP.

## DOMAINES D'APPLICATION

Sikaplan® WP Tape-200 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

Le Sikaplan® WP Tape-200 est une bande d'étanchéité thermosoudable aux membranes d'étanchéité Sikaplan® WP à base de PVC.

Le Sikaplan® WP Tape-200 est utilisé pour :

- Raccorder les membranes Sikaplan® WP au support et étanchéifier les bords et les raccords

- Assurer l'étanchéité des sections transversales de tunnels qui nécessitent une finition sûre et hautement performante du système de membranes Sikaplan® WP

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Bonne adhérence sur divers supports
- Résistance à l'eau sous pression hydrostatique
- Facilité d'application
- Soudable à l'air chaud
- Souple à basse température
- Aucune migration latérale de l'eau entre la structure en béton et la bande

## AGRÉMENTS / NORMES

- Essai de résistance à la pression hydrostatique sur 245 jours : Sikaplan® WP Tape-200, MFPA,

## DESCRIPTION DU PRODUIT

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Base chimique          | Polychlorure de vinyle (PVC-P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Conditionnement        | Longueur d'un rouleau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 m   |
|                        | Largeur d'un rouleau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 mm |
|                        | Épaisseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 mm   |
| Aspect / Couleur       | Texture de surface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lisse  |
|                        | Couleur de la face visible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Blanc  |
|                        | Couleur de la face collée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Noir   |
| Durée de Conservation  | 18 mois à partir de la date de fabrication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Conditions de Stockage | Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, fermé, non ouvert et en bon état, dans un environnement sec et à une température comprise entre -5 °C et +35 °C.<br>Conserver en position horizontale. Ne pas empiler les palettes de rouleaux les unes sur les autres, ni les placer sous des palettes contenant d'autres matériaux, que ce soit pendant le transport ou le stockage.<br>Toujours se référer aux indications figurant sur l'emballage. |        |

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                 |                                             |                        |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Résistance à la Traction        | Longitudinal (MD)                           | > 14 N/mm <sup>2</sup> | (EN ISO 527-3) |
|                                 | Transversal (CMD)                           | > 14 N/mm <sup>2</sup> |                |
| Module d'Elasticité en Traction | Longitudinal (MD)                           | ≤ 20 N/mm <sup>2</sup> | (EN ISO 527-3) |
|                                 | Transversal (CMD)                           | ≤ 20 N/mm <sup>2</sup> |                |
| Résistance à la Déchirure       | Longitudinal (MD), Méthode B: V = 50 mm/min | ≥ 42 kN/m              | (ISO 34-1)     |
|                                 | Transversal (CMD), Méthode B: V = 50 mm/min | ≥ 42 kN/m              |                |
| Réaction au Feu                 | Classe E                                    |                        | (EN 13501-1)   |
| Température de Service          | Maximum                                     | +35 °C                 |                |
|                                 | Minimum                                     | -10 °C                 |                |
| Allongement à la Rupture        | Longitudinal (MD)                           | ≥ 300 %                | (EN ISO 527-3) |
|                                 | Transversal (CMD)                           | ≥ 300 %                |                |

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Consommation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Adhesif</b>                        | <b>Consommation</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal | 1,0 kg/mètre linéaire de bande |
| Remarque : les données de consommation sont théoriques et ne tiennent pas compte des pertes supplémentaires liées à la porosité de la surface, au profil de la surface, aux variations de niveau, aux déchets ou à toute autre variation. Appliquer le produit sur une zone d'essai afin de calculer la consommation exacte en fonction des conditions spécifiques du support et du matériel d'application prévu. |                                       |                                |

## INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

|                      |                                                                                                                   |                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Structure du Système | Le système Sikaplan® WP Tape-200 se compose d'une bande en PVC et d'une colle époxy Sikadur® destinée au collage. |                                        |
|                      | Les produits suivants du système doivent être utilisés :                                                          |                                        |
|                      | Bande d'étanchéité                                                                                                | Sikaplan® WP Tape-200                  |
|                      | Adhesif                                                                                                           | Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal  |
|                      | Autres produits                                                                                                   | Sikaplan® WP 1100<br>Sikaplan® WP 2100 |

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité

conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### APPLICATION

#### IMPORTANT

#### **Respecter scrupuleusement les procédures d'installation**

Respecter scrupuleusement les procédures d'installation qui doivent toujours être adaptées aux conditions réelles du chantier.

#### IMPORTANT

#### **Infiltration d'eau due à un manque d'adhérence du produit**

La présence de résidus de colle sur la face noire de la bande d'étanchéité Sikaplan® WP Tape-200 peut nuire à l'adhérence au support béton et entraîner des infiltrations d'eau.

1. Ne pas appliquer de rubans adhésifs double face sur la face noire de la bande d'étanchéité.

#### **Application à une température inférieure à +5 °C**

Remarque : des mesures spéciales peuvent être mises en place pour une installation à une température ambiante inférieure à +5 °C.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

#### **SIKA FRANCE S.A.S.**

84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
www.sika.fr

#### **Sika Automotive France SAS**

Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,  
CS40444 Saint Ouen l'Aumône  
95005 Cergy Cedex - France  
Tél.: 01 34 40 34 60  
www.sika.fr

#### **Notice Produit**

Sikaplan® WP Tape-200  
Octobre 2026, Version 03.01  
020703150100000011

Sikaplan WP Tape-200-fr-FR-(10-2026)-3-1.pdf