

NOTICE PRODUIT

CEGEPRIM AN

PRIMAIRE BOUCHE-PORES SPÉCIAL SUPPORT PLÂTRE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Primaire bouche-pores et d'interposition pour supports très poreux.

DOMAINES D'APPLICATION

SOL ET MUR EN INTÉRIEUR

Primaire d'interposition sur chape anhydrite et autres supports très poreux :

- avant enduit de sol ;
- avant pose de carrelage.

Primaire régulateur et fixateur de fond sur supports intérieurs poreux avant application du SPEC CARRO-SEC 3.

Supports admis

- chape anhydrite,
- plâtre et dérivés,
- chape allégée,
- plaque sèche (nous consulter),
- bloc de béton cellulaire,
- plaque de plâtre cartonnée hydrofugée ou non.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Particulièrement adapté aux chapes à base d'anhydrite
- Séchage rapide

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Primaire à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse.
Conditionnement	▪ Bidon 20 litres ▪ Bidon 5 litres
Couleur	Violet
Durée de Conservation	12 mois en emballage d'origine intact.
Conditions de Stockage	Non ouvert et stocké entre +5°C et +30°C. CRAINT LE GEL.
Densité	~1
Valeur pH	8 ± 1

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	150 g/m ² minimum par passe, soit 300 g/m ² minimum si 2 passes sont nécessaires.
Temps de Séchage	1h minimum pour une température de l'air ambiant de +23°C et une humidité relative de 50 % (HR) Ce temps peut être allongé ou réduit selon la température et l'hygrométrie

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE

Utiliser un rouleau.

QUALITÉ DU SUPPORT

Le support doit être conforme aux textes en vigueur. Le support doit être sain, solide, stable, sec (non exposé à des remontées d'humidité), propre (exempt de produits gras, de cire et de produit de cure) et parfaitement dépoussiéré.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Béton cellulaire : brosser la surface.
- Chape anhydrite : s'assurer que les recommandations du fabricant de la chape sont respectées concernant :
 - l'état de surface de la chape (ponçage ou non, dépoussiérage par aspiration),
 - le taux d'humidité de la chape requis avant la pose du matériau choisi (vérification par la méthode de la bombe à carbure),
 - première mise en chauffe avant la pose de revêtement, dans le cas d'un sol chauffant neuf.

MÉLANGE

Prêt à l'emploi. Ne pas rajouter d'eau.

APPLICATION

Pour éviter toute souillure de CEGEPRIM AN, il est conseillé d'appliquer le ragréage au plus tard 24 heures après l'application du primaire.

NETTOYAGE DES OUTILS

Taches et outils (de suite après emploi) : à l'eau claire

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Équerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex - France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr