

NOTICE PRODUIT

Kataroc Predalles

Mortier hydraulique à retrait compensé pour jointement de prédalles.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Mortier monocomposant, à retrait compensé, à base de ciment.

DOMAINES D'APPLICATION

Bouchage et jointement en intérieur et extérieur des trous et joints de prédalles.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Mortier fin, prêt à peindre,
- Intérieur / extérieur,
- Excellente adhérence sur béton,
- Facile à mettre en oeuvre.

AGRÉMENTS / NORMES

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) : KATAROC PREDALLES est classé A+ « très faibles émissions ».

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Sac de 25 kg
Durée de Conservation	1 an dans son emballage d'origine intact et non entamé.
Conditions de Stockage	A l'abri de l'humidité
Granulométrie maximale	0/630 µm
Module d'Elasticité à la Compression	Environ 12 000 MPa
Adhérence par Traction directe	Environ 1,25 MPa à 28 jours et +20°C
Consommation	Environ 1,8 kg de poudre /l de volume à remplir. A titre indicatif, 1 sac de 25 kg = 140 mètres linéaire de joint de section 1 cm ² .
Durée Pratique d'Utilisation	Env. 1 heure à +20°C La Durée Pratique d'Utilisation diminue lorsque la température augmente.
Temps de Prise initial	Environ 7 heures à +20°C
Délai d'attente / Recouvrement	Environ 24 heures à +20°C

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Préparation du support

Les supports doivent être propres, sains, résistants, débarrassés de toutes traces de peinture, d'huile de décoffrage et de laitance.

Les supports doivent être humidifiés avant l'application.

APPLICATION

Mise en oeuvre

Verser en premier dans un récipient 4,5 à 5 litres d'eau, puis la moitié du sac de 25kg.

Malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

Puis ajouter l'autre moitié.

Homogénéiser. Bourrer le joint de prédalles puis lisser en continu (ne pas frotter).

Température d'application : + 5°C à + 30°C.

Délai d'utilisation de la gâchée : environ 1 heure à +20°C.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire.

Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi et l'élimination des déchets sur Internet www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.

84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

Notice Produit

Kataroc Predalles
Juin 2018, Version 01.01
020302040030000019